ПРОГРЕС 2010
Україна, 25007, м.Кропивницький,
вул.Романа Слободянюка, буд. 209
E-mail: priy.kiev@khimrezerv.ua www.khimrezerv.ua
р/р 26009010175 в ПАТ «Банк Січ» в м.Київ
МФО 380816, код ЄДРПОУ 37168270
Тел.: +38(0522) 56 12 08
+38(044) 498 35 70

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ҐРУНТ АКРИЛОВИЙ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ
ТМ Khimrezerv PRO

16.04.2019

Тип – акриловий ґрунт водно-дисперсійний.

Призначення – для ґрунтування мінеральних, зашпакльованих, заштукатурених, бетонних, цегляних, гіпсових, ДСП, ДВП та інших типів пористих поверхонь ззовні та всередині приміщення перед різноманітними видами ремонтних робіт – фарбуванням водно-дисперсійними фарбами та емалями, шпаклюванням, наклеюванням шпалер, оздоблюванням керамічною плиткою та іншими роботами.

Об`єкти для фарбування - застосовується для обробки фасадів будинків, а також стін та стель всередині приміщень з метою зміцнення пористих (або тих, що осипаються) поверхонь, вирівнювання їх поглинаючої здатності, покращення адгезії фінішної фарби або оздоблювального матеріалу до поверхні.

ВЛАСТИВОСТІ

Ґрунт ефективно зміцнює пористі та такі, що осипаються або крейдують поверхні завдяки спеціальному латексу, що глибоко проникає в пори поверхні. Вирівнює поглинаючу здатність поверхні – і як наслідок зменшує витрати фінішної фарби та покращує якість покриття. Покращує адгезію (зчеплення з поверхнею) фінішної фарби або оздоблювального матеріалу. Підвищує захисні властивості системи покриття та її довговічність. Зберігає високу паропроникність фінішного ЛКМ – тобто стіна «дихає», що запобігає конденсації вологи між покриттям та пофарбованою поверхнею.

► Готовий до використання
► Зменшує витрати фарби
► Зміцнює поверхню
► Підвищує захисні властивості фінішного покриття
► Зберігає високу паропроникність фінішного покриття
► Забезпечує відмінне зчеплення з поверхнею (адгезію)
► Швидке висихання – до 2 год.
► Для зовнішніх та внутрішніх робіт

ПРОГРЕС 2010
Україна, 25007, м.Кропивницький,
вул.Романа Слободянюка, буд. 209
E-mail: priy.kiev@khimrezerv.ua www.khimrezerv.ua
р/р 26009010175 в ПАТ «Банк Січ» в м.Київ
МФО 380816, код ЄДРПОУ 37168270
Тел.: +38(0522) 56 12 08
+38(044) 498 35 70

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Час висихання 1 шару при +23ºС та відносній вологості 50 %	до ст.3 – не більше 2 год., фактично – 1 год.
Витрати матеріалу на одношарове покриття	80-200 мл/м^2 – в залежності від методу нанесення і типу поверхні – або 5 – 12 м^2/л
Розчинник	вода
Спосіб нанесення	пензлем синтетичним, валиком, фарборозпилювачем
Масова доля нелетких речовин, %	не менше 6
Густина, г/см^3	1,02
Фасування	4,2 кг/л; 9 кг/л

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Умови при проведенні робіт	Поверхня повинна бути сухою. Роботи проводити при температурі від +5 ^{0}С до +35 ^{0}С та відносній вологості повітря не більше 80 %. Не рекомендовано проводити фарбування під дією прямого сонячного проміння, у вітряну погоду.
Підготовка поверхні перед ґрунтуванням	Поверхню ретельно очистити від бруду, пилу, висолів, жирових та інших забруднень. Старі покриття, які неміцно прикріпленні до поверхні або відшаровуються необхідно видалити. Поверхні, раніше пофарбовані вапном або кремнійорганічною фарбою очистити до повного видалення старого покриття. Дефекти поверхні заштукатурити або зашпаклювати з подальшим шліфуванням та ретельним видаленням пилу після шліфування. Нові цементні та бетонні поверхні рекомендовано витримати перед фарбуванням не менше 1 місяця. Для захисту від плісняви та грибка обробити поверхню антисептиком для мінеральних поверхонь ТМ Khimrezerv PRO.
Ґрунтування	У разі нанесення на сильно та помірно вбираючі поверхоні - ґрунт не потребує розбавлення та готовий до використання. Для слабо вбираючих поверхонь ґрунт необхідно розбавити водою до 50 %. Наносити пензлем синтетичним, валиком або фарборозпилювачем в 1-3 шари в залежності від вбираючої здатності поверхні. **Увага!** Ґрунтовка повинна повністю увібратися поверхнею та не створювати глянцевого покриття! Можливе нанесення шарів один за одним по мірі вбирання в поверхню, не чекаючи висихання попереднього шару – методом «по мокрому». Фарбування можна проводити не раніше ніж через 2 год після нанесенні останнього шару ґрунтовки. Час висихання кожного шару - 1-2 год - при температурі +23^{0}С та відносній вологості повітря 50 %.Час висихання збільшується при зниженні температури навколишнього середовища, збільшенні товщини шару, підвищенні вологості повітря.
Очищення інструментів	Робочі інструменти очистити водою.

Україна, 25007, м.Кропивницький,
вул.Романа Слободянюка, буд. 209
E-mail: priy.kiev@khimrezerv.ua www.khimrezerv.ua
р/р 26009010175 в ПАТ «Банк Січ» в м.Київ
МФО 380816, код ЄДРПОУ 37168270
Тел.: +38(0522) 56 12 08
+38(044) 498 35 70

Заходи безпеки	Ґрунт не містить шкідливих та токсичних речовин. Для захисту рук використовувати гумові рукавички. У разі попадання на шкіру змити водою. Зберігати в недоступному для дітей місці. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та паспорт безпеки є в наявності та надаються окремо.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від +5^{0}С до +40^{0}С. Не можна заморожувати! Гарантійний термін зберігання – 24 міс.
Утилізація відходів	Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.

Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме його конкретних умовах. Придатність продукту до інших конкретних цілей, невказаних в даній інструкції може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням або не у відповідності до цієї інструкції.
З виходом нового видання даний документ втрачає силу.