



EDISON
ГРУП

edisongroupdp@gmail.com

<https://edisongroup.com.ua>

м. Дніпро, Україна

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

Мастика бітумно-каучукова ЕКОБІТ

Короткий опис

Мастика бітумно-каучукова ЕКОБІТ - це готовий до застосування гідроізоляційний матеріал на основі нафтового бітуму та каучуку призначений для влаштування та ремонту гідроізоляції будівельних конструкцій. Забезпечує еластичне водонепроникне покриття з високою адгезією до мінеральних та металевих поверхонь

Сфера застосування

Гідроізоляція фундаментів та цокольних частин будівель
Захист бетонних та залізобетонних конструкцій від вологи
Гідроізоляція покрівельних примикань та вузлів
Антикорозійний захист металевих поверхонь
Гідроізоляція підземних споруд та інженерних комунікацій

Спосіб застосування

Перед застосуванням мастику ретельно перемішати. Наносити на суху очищену від пилу бруду масла та льоду поверхню за допомогою шпателя щітки або валика. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища від -20 °С до +40 °С. Для досягнення необхідної товщини покриття рекомендується нанесення у декілька шарів

Витрата

Орієнтовна витрата становить 0,8-2,0 кг м² залежно від товщини шару та типу поверхні

Форма фасування

Постачається у **металевих відрах** наступної фасовки:

25 кг

20 кг

10 кг

3 кг

Упаковка на палеті параметри формування для логістики

Фасування	25 кг металеве відро	20 кг металеве відро	10 кг металеве відро	3,0 кг металеве відро
Кількість відер/банок на палеті шт	36	36	45	175
Розмір палети м	0,8-1,2	0,8-1,2	0,8-1,2	0,8-1,2
Вага бруто, кг запакованої палети	965	784	524	651

Основні фізико-механічні характеристики
Мастика бітумно-каучукова ЕКОБІТ ДСТУ Б В. 2.7-108-2001

Найменування показника	Норма ДСТУ	Фактичне значення
Міцність зчеплення з бетонною основою МПа кг см ² , не менше	0,30	0,41
Ступінь склеювання	350 N/m ²	350 N/m ²
Масова частка нелегких речовин % не менше	70,00–90,00	79,00
Час висихання, год	До 10	До 10

Умови зберігання

Зберігати у щільно закритій заводській тарі в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від **-10 °С до +30 °С**. Не допускати нагрівання поблизу відкритого вогню

Переваги

Висока еластичність та тріщиностійкість
Відмінна адгезія до бетону металу та цегли
Стійкість до вологи та атмосферних впливів
Готова до використання
Зручна у нанесенні

Склад

Бітум нафтовий, органічний розчинник, каучук, адгезійні та технологічні добавки

Виробник

ТОВ «ЄДІСОН ГРУП», м.Дніпро, Україна

