

ФЕРОЗИТ МЕГАФЛЕКС

Клей супереластичний для плитки великих форматів

ТЕХНІЧНА КАРТА



В*Ш*Т (см)
48 x 35 x 11



Для плиток без обмеження розміру



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗИТ МЕГАФЛЕКС

— армована волокном полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для облицювання бетонних, цементних, гіпсових та цементно-вапняних основ, гіпсокартону плитками з природного і штучного каменю, керамограніту (гресу) без обмеження розміру з водопоглинанням від 0 % на поверхнях, що зазнають дії води, замерзання (чи нагрівання): терасах, цоколях, балконах, басейнах, підлогах з підігрівом, камінів, печей (температура поверхні до 80 °C), а також по старій керамічній плитці. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

1,6
MPa

МІЦНІСТЬ
ЗЧЕПЛЕННЯ
З ОСНОВОЮ

C2TE
S1

КЛАС



ДЛЯ ПЛИТОК БЕЗ
ОБМЕЖЕННЯ РОЗМІРУ




ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ
ЦОКОЛІВ, БАСЕЙНІВ
ТА ТЕРАС



АРМОВАНІЙ
ВОЛОКНОМ



ВОДО - ТА
МОРОЗОСТІЙКИЙ



ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ
ТЕПЛИХ ПІДЛОГ



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ
ТА ВНУТРІШНІХ
РОБІТ

Суміш Ферозіт МЕГАФЛЕКС Ц.1.3К4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

СКЛАД

Цемент, заповнювачі, наповнювачі та полімерні модифікатори

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб перед укладанням плитки, бетон – не менше ніж 3 місяців. Нерівності більше 5 мм (мм) вирівняти клеєм Ферозіт МЕГАФЛЕКС за добу до початку робіт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. При потребі основу обробити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Ґрунт 1, витримати не менше 6 годин перед початком облицювання. Плитку очистити від пилу, забруднень, які можуть зменшити адгезію клею. Для гідроізоляції зовні та всередині будівель на балконах, терасах, душових у ванних кімнатах рекомендується використовувати гідроізоляційну суміш Ферозіт 360.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,21 – 0,23 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

На підготовану основу нанести шпателем тонкий шар розчинової суміші. Теркою з прямокутними чи заокругленими зубцями (при площі плитки більше 0,6 м² (м²)) вирівняти товщину шару у перпендикулярному напрямку до довшої сторони плитки, після чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. При виконанні зовнішніх робіт і (або) при використанні плитки площею більше 0,1 м² (м²) застосувати техніку двостороннього приклеювання: нанести клей на плитку рівномірно по всій поверхні товщиною біля 1 mm (мм), а на основу – з допомогою шпателя з зубцями. Розмір зубців терки повинен відповідати розміру плитки (див. таблицю «Витрати сухої суміші»). Коригувати положення плитки можна протягом 20 хв. Не рекомендується укладати плитки без шва. Ширина шва між плитками повинна бути не меншою, ніж 2 mm (мм). Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2,5 год після приготування. Використовувати покриття та здійснювати затирання швів можна через 48 год. Експлуатація теплої підлоги – не раніше 28 діб після укладання плитки.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,21 - 0,23 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	150 хв
Відкритий час, не менше	30 хв
Час коригування, не менше	20 хв
Зміщення матеріалу, що закріплюється, не більше	0, 5 mm (мм)
Міцність зчеплення з основою після:	
- витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	1,6 МПа (МПа)
- замочування у воді, не менше	1,6 МПа (МПа)
- наперемінного заморожування і відтавання, 75 циклів, не менше	1,6 МПа (МПа)
- температурного впливу, не менше	1,6 МПа (МПа)
Прогин, не менше	2,5 mm (мм)
Час можливого технологічного пересування, не раніше	48 год
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Температура експлуатації	-30 °C ÷ +80 °C

ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ		
Площа плит, m ² (м²), (розмір)	Розмір зубців терки, mm (мм)	Розрахункова витрата сухої суміші, kg (кг) на 1 m ² (м²)
до 0,10 (30x30 см)	8	4,7
до 0,16 (40x40 см)	10	5,2
до 1,00 (100x100 см)	12	6,0
великого формату (понад 1,00)	Шпатель з напівкруглими зубцями	від 6,0

Витрата сухої суміші залежить від нерівності поверхні та розміру зубців терки. Розрахункова витрата сухої суміші вказана по рівній поверхні.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ПАКУВАННЯ	
Маса пакування	25 kg (кг)
Кількість на піддоні	54 шт.

ДОКУМЕНТИ

ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/7584 від 10.04.2019 р.

Протокол радіологічних випробувань №72/08-2/1 від 14.07.2023 р.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua



БЕЗКОШТОВНА*
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
0-800-30-22-88

* здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь-яких мереж (якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)



ISO 14001

система екологічного менеджменту

