

Фарба інтер'єрна INTERIOR 5


Тип	Водно-дисперсійна латексна фарба, стійка до миття. Утворює сніжно-біле матове покриття, не жовтіє з часом.
Призначення	Для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних, зашпакльованих поверхонь, гіпсокартонних, магнезитових та деревоволокнистих плит усередині будівель. Застосовують для фарбування стін і стель в приміщеннях, які потребують вологого очищення.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/кг	5 – 6 для поглинаючих поверхонь. 6 – 7 для непоглинаючих поверхонь.
Розбавлювач	Вода, допускається розбавляти до 10 %.
Спосіб нанесення	Наносити пензлем, валиком або розпилюванням. При розпиленні під високим тиском застосовувати сопло 0,018" – 0,023".
Час висихання при +20 °C і відносній вологості повітря 50 %	На дотик – 30 хвилин. Наступний шар можна наносити за 1 – 2 години. Час висихання збільшується зі зниженням температури й підвищенням відносної вологості повітря.
Колір	Білий; тонується за каталогами Kompozit®, NCS, RAL.
Базис тонування	A (білий, коефіц. 0,75), C (без кольору, коефіц. 1,0).
Блиск при 60°, GU	2,5 (ДСТУ ISO 2813).
Ступінь блиску	Глибоко матовий, <5 GU при 85° (ДСТУ EN 13300).
Покривність, ДСТУ EN 13300	Клас 1 при нормі покривання поверхні 2,6 м²/кг. Клас 2 при нормі покривання поверхні 4,8 м²/кг.
Об'ємна частка нелетких речовин, %	Бл. 40 (ДСТУ ISO 3233-3).
Густина, кг/л	1,46 (базис А), 1,41 (базис С) (ДСТУ ISO 2811-1).
Макс. розмір часток	до 30 мкм (дрібнозернистий, ДСТУ EN 13300).
Стійкість до мокрого стирання	Витримує мокре очищення (<20 мкм після 200 циклів, клас 2, ДСТУ EN 13300).
Хімстійкість	Для очищення можна застосовувати нейтральні неабразивні мийні засоби.
Зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °C, в недоступному для дітей місці. Берегти від прямого сонячного світла, нагрівання та вологи. Не зберігати в розбавленому і тонованому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення.
Тара	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг.



Фарба інтер'єрна INTERIOR 5**ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ****Умови при фарбуванні**

Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5 до +35 °С, відносна вологість повітря не більше 80 %.

Готування поверхні**Нова поверхня:**

Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності вирівняти готовою до застосування акриловою шпаклівкою відповідно до інструкції з застосування. Тверду, глянсову поверхню відшліфувати до матового стану й ретельно видалити пил. Нові поверхні на вапняно-цементній основі рекомендується витримати перед обробкою протягом щонайменше одного місяця. Перед фарбуванням поверхні, які поглинають вологу, слід заґрунтувати **ґрунтовкою акриловою BRILLIANT**, або (для слабких поверхонь, що обсіпаються) **UNIVERSAL** відповідно до інструкції з застосування. Поверхні, що не підлягають фарбуванню, рекомендується закрити захисною плівкою.

Раніше фарбована поверхня:

Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються. Поверхню вимити розчином лужного мийного засобу, ретельно промити чистою водою і висушити. Далі обробляти так само, як нові поверхні.

Фарбування**Нова поверхня:**

Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. При потребі перед тим можна розбавити водою (до 10 %). Наносити пензлем, валиком або розпилюванням в 1 – 2 шари.

Ремонтне фарбування:

Ремонтне фарбування покриття **Фарби інтер'єрної INTERIOR 5** виконувати цією ж фарбою або іншою водно-дисперсійною фарбою. Див. п. "Готування поверхні".

Очищення інструментів

Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання і одразу ретельно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити після тривалого замочування у розчині мийного засобу або за допомогою **Розчинника Kompozit®**.

Догляд

Пофарбовану поверхню можна очистити за допомогою м'якої тканини або губки з теплим розчином нейтрального неабразивного мийного засобу. Зі свіжопофарбованими поверхнями слід поводитися обережно, оскільки при нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної міцності приблизно через місяць. За необхідності, в цей період можливе легке очищення м'якою сухою чи злегка вологою тканиною.

БЕЗПЕКА

Фарба є пожежобезпечною та нетоксичною. **УВАГА.** Продукт може викликати подразнення шкіри чи алергічну реакцію, краплі туману шкідливі при вдиханні. При нанесенні використовувати захисний одяг і рукавиці, а при розпилюванні, крім того, респіратор.

Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. WB/1(a)): 30 г/л.

Цей продукт містить не більше 10 г/л ЛОС.

Охорона навколишнього середовища

Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки утилізують як будівельне сміття.