

Застосування: як пароізоляційний шар, що встановлюють на теплоізоляцію, перед монтажем внутрішньої обшивки (напр.: гіпсокартону). Плівка мінімізує проходження пари у конструкцію теплоізоляції та втрати тепла. У місцях стиків та нахлестів плівку слід монтувати герметично.

Матеріал: поліпропілен



Властивості	Методи обстеження	Показник
Довжина	EN 1848 - 2	50м (-)0%
Ширина	EN 1848 - 2	150см (-)0,5% / (+)1,5%
Рівність	EN 1848 - 2	< 75 мм/10м
Вага	EN 1849 - 2	70 (± 5) г/м ²
Вогнестійкість	EN 13501-1, EN ISO 11925-2	E
Водонепроникність	EN 1928, Method A	W1
Паропропускна здатність (Sd)	EN 1931	20м (±) 25% / 1,9 г/(м ² .24 г)
Міцність на розрив (уздовж/поперек)	EN 12311-1	130 N/5 см (±)15% / 155 N/5 см(±)10%
Подовження (уздовж/поперек)	EN 12311-1	55 % (±)10% / 30 % (±)10%
Стійкість до розриву (уздовж/поперек)	EN 12310-1	40 N (±)10% / 40 N (±)10%
Стійкість до ударів	EN 12691	NPD
Небезпечні речовини	EU 1907/2006	NPD
Зміна властивостей після штучного старіння		
Довговічність — стійкість до водяної пари	EN 1296, EN 1931	макс. 50%

Правила зберігання:

В сухому приміщенні, захищеному від атмосферного впливу, особливо від сонячних променів та інших джерел тепла, а також від вологи та дощу.

Норми та стандарти

EN 13984

Гарантія виробника

У відповідності з законодавством та умовами дистриб'ютора. Знання всіх необхідних правил застосування товару та пред'явлення рахунку є передумовою для можливих, майбутніх претензій. Вмонтована підпокрівельна мембрана не має залишатися без захисту більше часу ніж це справді потрібно (макс. 1 тиждень), тому до закінчення встановлення покрівлі, рекомендується застосування додаткової гідроізоляції (наприклад поліетиленової плівки) для забезпечення захисту від можливого протікання мембрани. Постачальник не несе відповідальності за пошкодження товару (такого, як протікання підпокрівельної мембрани) які виникли під час її встановлення. Будь-які пошкодження мають бути відремонтовані або замінені до завершення будівельних робіт!

Можлива небезпека, попереджувальні заходи:

Відповідно до регламенту №1907/2006/EK не вимагає паспорт безпеки

Дана технічна характеристика включає всі наявні знання по товару, але може змінюватися відповідно до нових знань або досвіду, що були отримані у ході використання даного товару. Так, як всі варіанти кінцевого використання товару не можуть бути спрогнозовані, то відповідальністю дизайнера або кінцевого споживача є впевнитися в придатності даного товару для певних, конкретних цілей.

Дистриб'ютор:

Мастерпласт Україна ТОВ
89440 Закарпатська область,
Ужгородський район,
с. Великі Лази, вул. Тельмана, 4Б.
www.masterplast.ua

