



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
VELLUTO
 ДЕКОРАТИВНЕ ПОКРИТТЯ
ТУ У 24.3-30495628-008:2006

Тип	Декоративне покриття з бархатистим ефектом та перламутровими частинками
Галузь застосування	Використовується для внутрішньої обробки штукатурок на мінеральній основі та гіпсокартону з метою отримання декоративних ефектів.
Підготовка поверхні	Поверхня повинна бути міцною, сухою, очищеною від висолів, пилу, бруду, олії та жиру. Раніше пофарбовані поверхні слід очистити від старого матеріалу, що відшаровується, і зачистити шкіркою. Місця, уражені пліснявою або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно та оброблені ґрунтом Element Grund Antiseptik або іншими спеціальними засобами
Спосіб нанесення	Нанести одним шаром акриловий Element Ґрунт концентрат 1:4 (розведений згідно з технічною картою) або Element Grund . Техніка «Хаос»: Нанести одним шаром забарвлену в необхідний колір акрилову фарбу ELEMENT 7 або Fondo Di Quarzo . Після повного висихання 6-8 годин, використовуючи пластикову або нержавіючу малку, нанести перший шар матеріалу. Velluto (розведення 15-20% води) рівномірно розподіляючи продукт по всій поверхні. Після повного висихання (4-6 годин) нанести другий шар Velluto (можна додати 10% води) і за допомогою пластикової або нержавіючої малки створити на ньому оригінальний малюнок, проходячи інструментом у різних напрямках, отримуючи при цьому різні за фактурою та відтінком рельєфи. Через 10-15 хвилин нержавіючою малкою різноспрямованими рухами пригладити поверхню, що створить додаткові переливи та посилить ефект бархатистості. Техніка «Замша»: Нанести один шар кварцової ґрунтовки Fondo di Quarzo . Використовуючи пластикову або нержавіючу малку, нанести один шар матеріалу Velluto , рівномірно розподіляючи продукт по всій поверхні і одночасно роблячи малюнок. Через 10-15 хвилин нержавіючою малкою різноспрямованими рухами легко пригладити поверхню
Захисне покриття	Не потребує
Розведення	Матеріал готовий до нанесення. Максимальний рівень розведення 10% водою
Колірування (тонування)	Колірується універсальними фарбниками (до 6% від загальної маси матеріалу)
Витрата	Від 7 м ² /кг в залежності від техніки
Питома вага	1,1 кг/л при t = 20 °C
РН	7,5 - 8,5
Висихання при температурі +20 °C та відносній вологості 60%	Між шарами 12 годин Повне висихання 24 години
Температура повітря та основи при нанесенні	Не нижче +5°C
Упаковка	Поліпропіленове відро
Розміри упаковки	1кг, 3кг, 5кг
склад	Водоемульсійний акриловий полімер з перламутровими добавками
Розчинник	Вода
Реакція на вогонь	Негативна, при нанесенні на незаймисту основу

Охорона людини та навколишнього середовища	Зберігати у недоступному для дітей місці. Продукт є небезпечною речовиною за умови її правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів як при роботі з фарбами на водній основі
Запобіжні заходи	При влученні у вічі промити великою кількістю води
Зберігання	У сухому та чистому місці при температурі від +5 °С до +30 °С, у герметичній упаковці не менше 18 місяців від дати випуску