



Loutto Tartuntapohja Aqua

Водорозріджувана адгезійна ґрунтувальна фарба

- ✓ Відмінна адгезія до різних типів поверхонь
- ✓ Водорозріджувана
- ✓ Матова
- ✓ Тонується



Опис	
Властивості	Адгезійна ґрунтувальна фарба для внутрішніх робіт. ✓ Акрилова, водорозріджувана. ✓ Швидко висихає. ✓ Не має неприємного запаху. ✓ Забезпечує якісне зчеплення фінішного покриття з різними типами поверхонь. ✓ Застосовується як адгезійна ґрунтувальна фарба для нових і раніше пофарбованих поверхонь. ✓ Містить антикорозійні пігменти й добавки. ✓ Ґрунтувальну фарбу можна використовувати як фінішне покриття, якщо від покриття не потрібно особливої механічної міцності або водостійкості. Гранично допустимий вміст ЛОС (Директива Європейського Союзу 2004/42/ЄС) для продукту (Підгрупа А/І) 140 г/л. Максимальний вміст ЛОС у продукті <140 г/л. Блиск: матова за EN 13 300.
Призначення	Адгезійна ґрунтувальна фарба для внутрішніх робіт застосовується для ґрунтування поверхонь зі слабкою адгезією, для ґрунтування складних небираючих поверхонь. Застосовується як ґрунт-фарба для нових поверхонь і для раніше пофарбованих поверхонь. Фінішне фарбування виконується відповідними водорозріджуваними фарбами й емалями. Можливе використання ґрунтувальної фарби як фінішного покриття, якщо від покриття не потрібно особливої механічної міцності або водостійкості.
Типи поверхонь під фарбування	Скло, керамічна стінова плитка, меблі з МДФ, поверхні, покриті скловолокном, ламінат, ПВХ-пластик, алюміній, покриті меламіном поверхні, оцинкований листовий метал, а також поверхні, пофарбовані алкідними та каталітичними фарбами й лаками. Не підходить для поверхонь, пофарбованих нітрофарбами та лаками, а також для підлоги. Увага! Ґрунтувальну фарбу не можна використовувати як фінішне покриття, якщо потрібна особлива стійкість поверхні до механічних навантажень або до підвищеної вологості (ванні кімнати, душові кабінки, басейни тощо).
Стандарти якості	✓ EN 13 300 – стандарти класифікації параметрів покривності, ступеня блиску, стійкості до мокрого стирання для водорозріджуваних лакофарбових матеріалів для оздоблення стін та стель усередині приміщень. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 – методики вимірювань параметрів блиску та зносостійкості. ✓ ЛОС (леткі органічні сполуки) – вміст у відповідності з Директивою Європейського Союзу

	2004/42/CE. ✓ Якість продукції та обслуговування гарантується системою управління якістю навколишнього середовища, охороною здоров'я та безпекою праці у відповідності зі стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 та ISO 45001: 2018.
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	Поверхня для фарбування має бути чистою та сухою. Наносити фарбу за температури не нижче ніж +10°C і не вище ніж +28°C і відносної вологості не вище ніж 80 %. Не рекомендується фарбувати за умов прямого сонячного світла, протягів і в запиленому приміщенні. Нові поверхні Глянсовим поверхням надати шорсткість за допомогою наждакового паперу. Очистити поверхні від пилу, бруду. Поверхню знежирити (спиртом етиловим або ізопропіловим, нітророзчинником). Нерівності вирівняти відповідною шпаклівкою. Раніше пофарбовані поверхні Видалити фарбу, що відшаровується. Глянсовим поверхням надати шорсткість за допомогою наждакового паперу. Нерівності вирівняти відповідною шпаклівкою. Очистити поверхні від пилу, бруду та жиру.
Нанесення	Перед застосуванням ґрунтувальну фарбу перемішати. Наносити за температури поверхні, фарби та повітря від +10°C до +28°C, відносної вологості повітря не вище 80 %. Наносити ґрунтувальну фарбу в 1–2 шари валиком, пензлем або розпилювачем. У разі використання розпилювача допускається розведення ґрунтувальної фарби до 5% водою від об'єму. Перед нанесенням наступного шару переконатися, що попередній шар повністю висох.
Колір	Білий.
Тонування	Машинне тонування за системою Eskarocolor у пастельні тони.
Витрата	5–10 м ² /л у разі одношарового нанесення. На витрату впливає тип поверхні, її підготовка й шорсткість матеріалу.
Розріджувач	Вода.
Час висихання	Час висихання «на відлип» — 1 година. Час висихання перед нанесенням наступного шару ґрунтувальної фарби або фінішного покриття — не менше ніж 6 годин за температури + 20°C та відносної вологості 65%. На швидкість висихання впливає температура, відносна вологість повітря й товщина плівки ґрунтувальної фарби. У разі використання ґрунтувальної фарби як фінішного покриття з пофарбованою поверхнею треба поводитися обережно впродовж декількох тижнів, тому що продукт досягає максимальної міцності за нормальних умов приблизно за місяць.
Робочі інструменти	Пензель, валик або безповітряний розпилювач (розмір сопла 0,013–0,015").
Очищення інструментів	Відразу після використання промити водою. Засохла ґрунтувальна фарба очищається механічно.
Склад	Акриловий співполімер, білий пігмент (двоокис титану), антикорозійний пігмент, наповнювачі, функціональні добавки, вода.
Інформація	
Морозостійкість	Не морозостійка під час зберігання.
Гарантійний термін зберігання	3 роки від дати, зазначеної на упаковці.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в оригінальній герметично закритій тарі за температури від +5°C до +30°C. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Увага! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для вдихання краплі. Не вдихати аерозоль або туман. Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, 2-метил-5-хлор-(2H)-ізотіазол-3-он, суміш 2-метил-5-хлор-(2H)-ізотіазол-3-она з 2-метил-(2H)-ізотіазол-3-оном. Може спричинити алергічну реакцію. Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, у робочому одязі, рукавичках. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі попадання в очі промити водою. Якщо потрібна медична консультація, майте із собою контейнер із продуктом або етикетку. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Для очищення забрудненої фарбою поверхні та предметів використовувати воду. Фарба пожежо- та вибухобезпечна.
Утилізація	Не виливати в каналізацію. Уникати потрапляння в навколишнє середовище. Упаковку, сухі звичайні й небезпечні рідики відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Об'єм	0,45 л, 0,9 л, 2,7 л
Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право во встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис. Текст нової редакції Технічного опису розміщується Виробником на сайті www.eskaro.ua із зазначенням дати введення та номера нової редакції Технічного опису. З виходом нової редакції цього Технічного опису попередня редакція втрачає свою силу і видаляється Виробником із сайту. Додаткову інформацію можна отримати в представника Виробника або на сайті www.eskaro.ua.	
Редакція Технічного опису №04 від 28.05.2025.	

