



HARD WAX OIL



Олія для паркету з твердим воском

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація	Засіб для всіх видів дерев'яних підлог з високою проникною та водовідштовхувальною здатністю. Важливо! Підходить лише для сухої деревини.
Особливі властивості, стандарти	• захищає деревину від вологи та бруду • утворює стійку до стирання поверхню • проявляє унікальну структуру деревини • зручне в нанесенні та легке у відновленні покриття Продукт має санітарно-епідеміологічний висновок МОЗ України та паспорт якості товару.
Активні речовини	Ilodopropynylbutylcarbamate (IPBC) . Tebuconazole 4,5-Dichloro-2-n-octyl-3(2H)-isothiazolone
Сфера використання 	Підлога: дерев'яні дошки, паркет, корок, OSB. Дерев'яні панелі, меблі та інше всередині приміщень.

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ

Вказівки щодо застосування 	• Перед застосуванням продукт ретельно перемішати • Температура продукту, об'єкта і навколишнього середовища не повинна бути нижче +5°C. • Оптимальний температурний режим 15-25°C при відносній вологості повітря 40-80% • Патьоків смоли не можливо уникнути незалежно від методу на несення продукту. • Для оптимального результату, олію нанести з усіх боків до монтажу. З особливою ретельністю необхідно обробити торці деревини.
Технологія нанесення	• Перед нанесенням переконатись щось деревина суха • Олію наносити пензлем у 1-2 шари до насичення, з інтервалом приблизно 12 годин за температури не нижче +5° С • Не змішувати з іншими розчинами

 	- Витрата HARD WAX OIL залежить від породи деревини, якості її обробки та товщини шару нанесення. Приблизна витрата: 1л на 18-22м², для слабо шліфованих поверхонь: 1л на 12-14м² при нанесенні в 1 шар - Точна витрата встановлюється тестовим нанесенням на робочу поверхню - У ході обробки час від часу очищати пензлик чистою ганчіркою - Надлишки олії, що не ввібралися в деревину видалити протягом 15-20хв після нанесення		
Час висихання (при t 18-22°C) 	<table border="1" data-bbox="512 651 1369 696"> <tr> <td>Наступний шар</td><td>Приблизно через 24 год</td></tr> </table> - Вказані значення є орієнтовними. Процес висихання залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну і відносної вологості повітря. - На деревині багатій на компоненти (наприклад, дуб) висихання може сповільнюватися. - Низькі температури та/або висока вологість можуть збільшити час висихання.	Наступний шар	Приблизно через 24 год
Наступний шар	Приблизно через 24 год		
Очищення робочого інструменту	 Відразу після використання помити інструменти розчинником на основі уайт-спіріту		

ОСНОВА

Тип основи	Деревина хвойних та листяних порід
Характеристики основи	Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без розділових речовин, таких як жир, віск, силікон, смола і т.п., не містити деревного пилу, бути придатною для нанесення покриття.
Вологість деревини	Листяні породи: 12% +/- 2% Хвойні породи: 15% +/- 2%
Підготовка основи	Високосмолисті та екзотичні породи деревини, які містять компоненти, що уповільнюють висихання, попередньо обробити розчинником.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ

Основний шар	1-й шар засобу HARD WAX OIL
Фінішне покриття	Можна наносити приблизно через 24 години після 1-го шару

ДОГЛЯД ТА ОНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ

Догляд та оновлення покриття

Довговічність покриття залежить від багатьох факторів: механічних навантажень, частоти та способу прибирання та іншого.

Регулярне технічне обслуговування, оновлення покриття збільшить термін експлуатації деревини.

Поверхні, що перебувають у зоні підвищеного зносу потребують частішої обробки.

- Очистити неушкоджену поверхню від пилу та забруднень
- Нанести 1-2 шари **HARD WAX OIL**.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Упаковка

0,5л 1л, 2,8л, 10л

Відтінки кольору


Палітра кольорів

Воскових олій

- Для визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на оригінальній поверхні.
- Для забезпечення єдиного кольору слід використовувати на одній і тій же поверхні матеріал однієї партії.
- Для гарної стійкості покриття до атмосферних впливів застосовуються тільки тоновані матеріали.


ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Заходи безпеки



- Не застосовувати засіб для поверхонь, що контактують з їжею.
- Не використовувати порожню тару для зберігання продуктів харчування.
- Зберігати й транспортувати в герметично закритій тарі.
- Під час проведення робіт по нанесенню, а також після їх закінчення ретельно провітрити приміщення.
- Під час нанесення виключити контакт з відкритими частинами тіла, попадання всередину. Для захисту рук використовувати гумові рукавички. У разі попадання в очі або рот – ретельно промити водою.
- **Берегти від вогню.**
- Після використання продукту тару щільно закрити і відправити на побутове звалище.

Строк та умови зберігання



36 місяців в герметично закритій тарі.

Зберігати в закритих приміщеннях в межах температури від -40⁰С до +30⁰С. Березти від впливу прямих сонячних променів.



ТОВ «Науково-виробниче підприємство Біонік-Хаус»

Тел.: 096-443-35-45, 050-867-08-99

Сайт: <https://bionic-house.com.ua/ua/>

