DURSILAC NO RUST

Антикорозійна ґрунтовка на основі розчинника, для зовнішніх робіт, з чудовою адгезією та антикорозійною дією.





ПРИЗНАЧЕННЯ

- **Антикорозійна обробка** для забезпечення **захисту та зносостійкості** металевих поверхонь зовні приміщень перед фарбуванням акриловими уретановими емалевими фарбами **Dursilac** на водній основі.
- **Підсилювач адгезії** та базовий шар для **вирівнювання** нових або пофарбованих металевих поверхонь перед нанесенням емалевих фарб **Dursilac Gloss, Satin** або **Matt**.
- **Зафарбовування іржавих ділянок** на залізних або металевих поверхнях.

Деякі приклади нанесення

- Антикорозійна обробка нових або пофарбованих металевих поверхонь зовні, таких як ворота, перила, залізні решітки, металеві конструкції в цілому.
- Антикорозійний базовий шар і підсилювач адгезії для підготовки різних металевих деталей до фарбування, таких як нові або пофарбовані металеві садові меблі, стелажі і т.д.
- Запобіжний засіб проти утворення іржі для всіх металевих поверхонь.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dursilac No Rust - це синтетична антикорозійна ґрунтовка для металу на основі оксидів заліза та фосфату цинку, сірого кольору.
Dursilac No Rust швидко висихає і надає антикорозійні захист.
Dursilac No Rust - це однокомпонентний продукт, простий у використанні, розроблений для захисту та збереження металевих поверхонь, що знаходяться на відкритому повітрі.
Dursilac No Rust має відмінну адгезію до різних типів металів і дуже високу покривну здатність. Ці характеристики полегшують процес підготовку основи, покриваючи дрібні дефекти для досягнення рівномірного фінішного покриття.
Dursilac No Rust захищає металеві поверхні від утворення іржі та вирівнює їх перед нанесенням верхнього шару акрилової уретанової емалевої фарби на водній основі **Dursilac,** доступної в глянцевому, матовому та напівматовому фініші.

ПРИГОТУВАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ

Підготовка основи

Нові нефарбовані металеві поверхні: повністю видаліть іржу та окалину щіткою або за допомогою шліфування. Ретельно очистьте та знежирте поверхню відповідним розчинником.
Попередньо пофарбовані металеві поверхні: ретельно очистьте і відшліфуйте основу, щоб видалити іржу та наявні шари фарби, що відшаровуються.
Видаліть пил і знежирте поверхню за допомогою відповідного розчинника.

Приготування матеріалу

Розбавте **Dursilac No Rust** синтетичним розчинником або вайт-спіритом до максимального розведення 10% за об'ємом, залежно від використовуваного інструменту для нанесення, умов навколишнього середовища і типу основи. Ретельно перемішайте матеріал. Для приготування частини матеріалу, рекомендується ретельно перемішати **Dursilac No Rust**, перед тим, як перелити матеріал з оригінальної металевої банки.

Нанесення матеріалу

Dursilac No Rust можна наносити валиком з коротким ворсом, щіткою або розпилювачем на ретельно очищену, суху та клейку поверхню.
За допомогою **Dursilac No Rust** можна зафарбувати іржаві ділянки; дайте йому висохнути і нанесіть рівномірний шар продукту на всю поверхню.
Цикл нанесення вимагає нанесення одного або двох шарів ґрунтовки по металу **Dursilac No Rust** з витримкою 12 годин між шарами, за нормальних умов вологості та температури, і в будь-якому випадку - після повного висихання попереднього шару.
Завершіть захист і обробку поверхні двома шарами акрилової уретанової емалевої фарби на водній основі **Dursilac** потрібного кольору і фінішного покриття (**Gloss**, **Satin**, **Matt**).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не наносити, якщо температура основи або навколишнього середовища нижче +5°C або вище +30°C.
- Не наносити під час дощу, у вітряну погоду або під прямими сонячними променями.
- Не наносити при відносній вологості повітря вище 80%.
- Не наносити на вологі поверхні.
- Дотримуйтесь часу висихання, щоб уникнути появи тріщин на фінішному покритті.
- Не застосовувати всередині приміщень.

ОЧИЩЕННЯ

Щітки, валики та все обладнання, що використовується для нанесення, можна очистити вайт-спіритом або синтетичним розчинником до початку схоплювання **Dursilac No Rust.**

ВИТРАТИ

Витрати матеріалу залежать від типу та пористості основи, а також від типу інструменту, що використовується для нанесення. За нормальних умов витрати **Dursilac No Rust** становлять приблизно 6-8 м²/літр на один шар.

УПАКОВКА

Dursilac No Rust поставляється в металевих банках об'ємом 0,75 та 2,5 л.

ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці в сухому, подалі від джерел тепла, при температурі від +5°C до +30°C.

MAPEI®

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ

Інструкції щодо безпечного використання наших продуктів можна знайти в останній версії Паспорта Безпеки, доступній на нашому вебсайті www.mapei.com.
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типові значення)

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛУ		
Консистенція:		густа рідина
Колір:		сірий
Густина (EN ISO 2811-1) (г/см³):		приблизно 1,58
Вміст сухих речовин (EN ISO 3251) (%):		приблизно 84
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННЯ		
Коефіцієнт розведення (% води за об'ємом):	Щітка	5-8%
	Валик	5-8%
	Розпилювач	макс. 10%
Час висихання (при +23°C - 50% Р.Х.):	Знепилений	1-2 год
	Сухий на дотик	4-6 год
	Повторне покриття	12 год
Умови нанесення (повітря та основа):	Температура	від +5°C до +30°C
	Вологість	< 80%
Витрати(м²/літр):		приблизно 6-8 (на один шар)
Рекомендована товщина сухого шару плівки (мкм):		90-100 (на один шар)
КІНЦЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Вміст VOC у готовому матеріалі, сірий (Європейська Директива 2004/42/ЕС) (г/л):		≤ 450 (категорія BSA/i: 500 г/л [2010])

УВАГА

Рекомендації та вказівки, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду щодо роботи з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, необхідно переконатися в його відповідності передбачуваному виду робіт, беручи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу.

Завжди звертайте увагу на зміни, які можуть бути в останній оновленій версії технічної карти, доступної на нашому сайті www.mapei.com.

ПРИМІТКА ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Зміст даної Технічної Карти (ТК) може бути скопійований в інший проєктний документ, проте кінцевий документ не повинен містити доповнень або змін до умов даної ТК, актуальної в момент використання матеріалу MAPEI.

Для отримання останньої версії ТК та гарантійної інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт www.mapei.com.

БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ АБО УМОВАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ДАНІЙ ТК, АНУЛЮЮТЬ УСІ ГАРАНТІЇ MAPEI.

Mapei Ukraine LLC

вул. Є. Сверстюка, 13, 5-й поверх, 02002, м. Київ, Україна

+38 044 221 15 01 www.mapei.com.ua office@mapei.ua

6623-4-2025-UA

Будь-яке використання тексту, фотографій і зображень заборонено і переслідується законом.