

ЦЕМЕНТНЫЕ КЛЕИ

Клеи для облицовки

Клей для плитки эластичный класс C2TES1

AK
513

Упаковка

Штучная: Пакет 5 кг

Групповая: Пакет 20 кг

Штучная: Мешок 25 кг

Групповая: Обернутая пленкой паллета 1200 кг



Применение

Для приклеивания глазурованной, терракотовой и каменной плитки (кроме мраморной) на критических основаниях (деформирующихся, подогреваемых, на террасах, балконах и т. п.), за исключением гresовой, клинкерной и другой плитки с низкой впитываемостью. В случае применения клея для приклеивания каменной облицовки следует каждый раз выполнить испытание на изменение цвета. Для применения внутри и снаружи зданий.

Тип основания

Надлежащим образом выдержанные и подготовленные цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, бетонные основания, цементные, ангидридные и асфальтовые стяжки. Кладки из кирпича и керамических, силикатных пустотелых блоков и блоков из ячеистого бетона. Старая глазурованная, терракотовая и гresовая плитка, а также гипсокартонные плиты. Слои гидроизоляционной пленки **ALPOL AH 751** и растворов **ALPOL AH 752**, **ALPOL AH 753**.

Подготовка основания

Поверхность основания должна быть чистой, прочной и несущей. Новые штукатурки и бетоны должны быть схватившимися и выдержанными. Старые слои со слабой адгезией, ломкие и шелушащиеся удалить. Убытки заполнить быстросхватывающим раствором **ALPOL AZ 130** или выравнивающим раствором **ALPOL AZ 135**. Слабые основания покрыть глубокопроникающей грунтовкой **ALPOL AG 700** и **ALPOL AG 703**, если дополнительно необходимо снизить впитываемость основания. На старые плитки, после их предварительного обезжиривания и придания шероховатости, нанести тонкий слой клея для создания связующего слоя.

Способ применения

Содержимое упаковки размешать механически или вручную с указанным количеством чистой, холодной воды для получения однородной смеси и требуемой консистенции. Через 5 минут повторно размешать. Клей наносить на основание теркой или шпателем и распределять зубчатой теркой с зубцами соответствующих размеров. В случае приклеивания плиток на критических основаниях и в местах, подверженных подтеканию воды, клей следует нанести также на нижнюю поверхность плитки. **Не смачивать плитки перед приклеиванием.** Прикладывать плитки, прижимая их к основанию. В течение 10 минут можно произвести корректировку их положения. Плитку следует приклеить в течение 30 минут после распределения клея на основании. Поскольку клей не стекает, можно не использовать регулировочные подкладки. Клей следует израсходовать в течение 2 часов после смешивания с водой. В случае сгущения клея в это время, его следует повторно интенсивно перемешать, не добавляя воды. Передозировка воды увеличит время схватывания и ухудшит все характеристики раствора, в том числе адгезию, стекание и поперечную деформацию. Неиспользованный, затвердевающий раствор непригоден к повторному затворению водой и его следует выбросить.

Инструменты

Медленно вращаемая мешалка или электродрель, мешальная корзина, зубчатая терка, шпатель.

Рабочие условия

Работы следует выполнять при температуре окружающей среды от +5°C до +30°C. В раствор нельзя добавлять другие вещества. Нанесенный клей беречь от чрезмерного высыхания и сырости.

Хранение

В оригинальной, неповрежденной упаковке и в сухом помещении – 12 месяцев с даты производства. Защищать от сырости во время транспортировки и складирования.

Wyrób dopuszczony
do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie



Примечания

Технические данные и информация о способе применения указаны для температуры (23±2) °C и относительной влажности (50±5) %. В других условиях время использования может измениться. После смешивания с водой имеет щелочную реакцию. Продукт оказывает раздражающее воздействие на глаза и дыхательные пути. Необходимо пользоваться соответствующими средствами для защиты глаз, дыхательных путей и кожи. В случае попадания в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей. Свежие загрязнения удалять водой, а затвердевшие – чистящим средством **ALPOL AI 770**. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший из-за неумелого использования продукта или применения его не по назначению.

Общие указания

Работы выполнять в соответствии со строительными требованиями, стандартами и правилами безопасности и гигиены труда.

Технические данные

Состав: смесь цемента и песка, а также минеральных добавок, примесей и волокон

Насыпная плотность	ок. 1,4 кг/дм ³
Соответствующее количество воды	ок. 6,5 дм ³ /25 кг ок. 1,3 дм ³ /5 кг ок. 0,26 дм ³ /кг
Начальная адгезия	≥ 1,0 МПа
Адгезия после погружения в воду	≥ 1,0 МПа
Адгезия после термического старения	≥ 1,0 МПа
Адгезия после циклов замораживания	≥ 1,0 МПа
Открытое время – адгезия после t ≥ 30 мин.	≥ 0,5 МПа
Стекание	≤ 0,5 мм
Время корректировки	≤ 10 мин.
Время использования	ок. 2 часов
Расшивка	через 48 часов
Эксплуатация	через 48 часов
Устойчивость к воспламенению	класс A2-s1,d0/A2 _{fl} -s1
Поперечная деформация	класс S1
Расход мешка	ок. 12 дм ³ /25 кг
Ориентировочный расход сухой массы при приклеивании 1 м ² плитки с помощью терки с прямоугольными зубцами размером:	
4×4 мм	ок. 1,5 кг
6×6 мм	ок. 2,1 кг
8×8 мм	ок. 2,5 кг
10×10 мм	ок. 2,9 кг

Продукт имеет сертификат соответствия.

Нормативно-технический документ: PN-EN 12004:2008.

Имеет аттестат Государственного института гигиены (PZH).

Польская классификация изделий и услуг: 23.64.10.0.

Содержание растворимого в воде хрома (VI): менее 2 ppm.

Фидор, 01.04.2011 г. Настоящий паспорт продукта является действительным и заменяет все предыдущие.