

Śnieżka Podłoga

МОДИФІКОВАНА ЕМАЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ПІДЛОГ

Śnieżka



ВИСОКА МІЦНІСТЬ І СТІЙКІСТЬ ДО СТИРАННЯ



ЧУДОВА АДГЕЗІЯ



СТІЙКІ КОЛЬОРИ



ОПИС ВИРОБУ

Śnieżka Podłoga – це суспензія пігментів і наповнювачів у розчині модифікованої фталевої смоли в органічних розчинниках з додаванням допоміжних та облагороджуючих компонентів.



ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ



Світлий горіх



Проміжний горіх



Середній горіх



ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначена для декоративно-захисного фарбування підлог та інших відповідно заґрунтованих предметів з деревини, деревопохідних матеріалів, а також металу, які зазнають стирання, всередині й назовні приміщень.



РОЗХІД

до 12 м²/л при одношаровому нанесенні залежно від основи



КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

2-3



КОЛІР

3 кольори



УПАКОВКА

1 л; 2,5 л



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

ДЕКОРАТИВНИЙ ЕФЕКТ ПОКРИТТЯ	ГУСТИНА за температури 20±0,1°C, найбільше	ЧАС ВИСИХАННЯ ПОКРИТТЯ за температури 20±2°C і відносної вологості повітря 55±5%, ступінь 3, найбільше	РОЗЧИННИК	ЛОС ГРАНИЧНИЙ ВМІСТ ЛОС (кат. A/i/FR), 500 г/л (2010); виріб містить максимум 500 г/л.
глянцевий	[г/см³] 1,4	[год.] 16	Розчинник олійно-фталевий деароматизований Śnieżka Розчинник олійно-фталевий Śnieżka	

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ ● Основа має бути сухою, очищеною від пилу, жиру та інших забруднень. ● Засмолені й жирні місця промити очищеним бензином. ● Нові поверхні з деревини і деревопохідних матеріалів рекомендовано пофарбувати фарбою Śnieżka ГРУНТОВКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ UREKOR D. ● Дерев'яні поверхні, які особливо зазнають впливу атмосферних чинників, перед нанесенням ґрунтувальної фарби потрібно додатково захистити безбарвним захисно-декоративним засобом Імпрегнатом ТМ Vidaron. ● Знищені покриття олійних фарб, погано прилеглі до основи – усунути, очистити, в разі потреби виїмки вирівняти шпаклівкою, відкрити основу заґрунтувати. ● Покриті мастикою підлоги надзвичайно ретельно знежирити – всю підлогу вимити водою з додаванням мийних засобів і залишити до висихання. **ПІДГОТОВКА ВИРОБУ** ● Емаль ретельно переміша-

ти. ● Залежно від потреби розбавити розчинником для олійно-фталевих виробів до робочої в'язкості в кількості максимум 10%. **НА-НЕСЕННЯ** ● Фарбувати за температури основи й навколишнього середовища вище від +10°C і за відносної вологості повітря менш ніж 80% плоским пензлем із м'якою щетиною, губчастим (флоковим) валиком або методом розпилення. ● Рекомендовано фарбувати пензлем або валиком емаллю з торговою в'язкістю. ● Наступний шар наносити щонайменше через 24 години після фарбування попереднього. ● Експлуатаційної міцності покриття набуває через 72 години після нанесення останнього шару. ● Утилізація відходів відбувається у відповідності до Закону України «Про відходи» шляхом їх транспортування в контейнері або в іншій тарі до пунктів спеціалізованого збору відходів.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби	додавання розчинника	діаметр форсунки пістолета	тиск розпилення	рекомендована кількість шарів
	[с]	[%]	[мм]	[МПа]	
Пензель, валик	торговий вигляд	до 10	-	-	2-3
Пневматичне розпилення	25÷35	до 20	1,5÷2	0,3÷0,5	2-3
Гідродинамічне розпилення*	торговий вигляд	-	0,26	20÷21	2-3

* розпилення виконано з використанням обладнання фірми Graco, модель 395 ST PRO

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

● Сертифікат Національного інституту гігієни Польщі: НК/В/1151/06/2005 ● ZN-SN-026:2009

