

Caparol Akkordspachtel, fein und mittel

Готова до застосування пастоподібна дисперсійна шпаклівка для внутрішніх робіт.



Опис продукту

Сфера застосування

Caparol-Akkordspachtel fein:

Універсальна ремонтна шпаклівка для виправлення невеликих стиків і дефектів, усадочних раковин і тріщин, для вирівнювання оштукатурених і бетонних поверхонь, а також для дрібноструктурних вирівняних поверхонь стін та стель. Підходить для створення поверхонь з рівнем яскравості Q3 і Q4 на гіпсових (гіпсокартонних) плитах, відповідно до вказівок в Інструкції BVG №2 та Інструкції BFS №12.

Caparol-Akkordspachtel mittel:

Універсальна малярна шпаклівка для обробки великих нерівностей, усадочних раковин і тріщин, для гладкого шпаклювання бетону, шорсткуватих і пошкоджених штукатурних поверхонь. Підходить для створення поверхонь з рівнем яскравості Q3 і Q4 на гіпсових (гіпсокартонних) плитах відповідно до вказівок в Інструкції BVG №2 та Інструкції BFS №12.

Властивості

- розбавляється водою, екологічно безпечна, зі слабким запахом,
- висока ступінь адгезії,
- міцна в затверділому стані, не осідає,
- може піддаватися шліфуванню в затверділому стані і фільцуванню у вологому стані,
- здатна до дифузії,
- зручна в нанесенні та вирівнюванні,
- важкозаймиста (B1)

В'яжуче

Дисперсія штучної смоли

Упаковка/Розмір тари

Пластикове відро 25 кг

Колірні відтінки

Білий.

Тонується за допомогою додавання повнотонових та тонувальних фарб макс. 5% CaparolColor або AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarben.

При замовленні партії від 1000 кг одного колірного тону продукт може бути затонований в пастельні тони в заводських умовах.

Ступінь глянце

матова

Зберігання

В прохолодному місці, але не на морозі.

Додаткові продукти

- Caparol-Füllspachtel P

Для вологих приміщень:

- Histolith Renovierspachtel
- Histolith Feinputz
- Capatect-Feinspachtel 195
- Capatect ArmaReno 700



Застосування

Придатні основи	Основи повинні бути чистими, сухими, без розділяючих речовин. Залежно від типу та властивостей поверхні перед шпатлюванням необхідно нанести відповідну ґрунтовку. Див. вказівки в ТІ №650 «Основи їх попередня підготовка». Глянцеві старі покриття з стійкістю до навантажень зробити шорсткими.
Метод нанесення	Вирівнювання шпатлювання вручну: Шпаклівку Caparol-Akkordspachtel перед застосуванням ретельно перемішати і нанести за допомогою сталевого заглажувального шпателя. Після підсихання загладити поверхню, змочуючи водою при цьому затиральну тертку з накладкою з губки, або відшліфувати сухим способом. Шпаклівку Caparol-Akkordspachtel fein, mittel можна наносити і розпилювачем, попередньо відрегулювавши консистенцію (додати макс. 5-10% води). Після достатнього висихання гладко зашпатлювати поверхню можна нанести матеріал з дрібною структурою. Структурна картина залежить від ступеню розведення і розміру використовуваного розпилювача. Нанесення крапельним методом рекомендується для поверхонь стель, які повинні залишатися в необробленому стані. Нанесення безповітряним розпилювачем (Airless): Шпаклівка наноситься приладами для подачі штукатурки або потужними безповітряними розпилювачами. На пістолетах Airless необхідно видалити всі фільтри. Діаметр: 0,035-0,043 " Тиск: бл. 150-180 бар. Для шпатлювальних мас необхідно використовувати спеціальні безповітряні пістолети з високою проникною здатністю, рекомендовані виробником. Щоб досягти оптимального нанесення за допомогою безповітряного пістолета, температура матеріалу при нанесенні повинна бути мін. +10°C.
Структура покриття	Нанесення подальших покриттів: Перед нанесенням фарби для внутрішніх робіт Sytilol Bio-Innenfarbe потрібно ґрунтування матеріалом Caparol-Haftgrund. Покриття, вирівняні за допомогою шпаклівок Caparol-Akkordspachtel, після висихання без ґрунтування можуть покриватися будь-якими відповідними дисперсійними і латексними фарбами Caparol, а також акриловими лаками Sarasyl. Перед подальшим нанесенням пластичних мас або настінних покриттів зы склотканини, а також текстильних шпалер потрібно ґрунтування продуктом Caparol-Haftgrund, перед нанесенням штукатурок на основі синтетичних смол - Putzgrund 610.
Витрата	■ Тип fein (мілкий): бл. 1800 г/м² на 1 мм товщини шару ■ Тип mittel (середній): бл. 1800 г/м² на 1 мм товщини шару
Умови застосування	Нижня температурна межа при нанесенні та висиханні:
Період висихання	+ 5 °C для основи та навколишнього середовища
Очищення інструментів	В залежності від вологості, температури та товщини шару бл. 12-48 годин.
Вказівки	водою одразу після використання Шпаклівка не призначена для вологих приміщень. Для досягнення особливо гладких поверхонь необхідно використовувати матеріал Caparol-Akkordspachtel fein. За рахунок використання натуральних наповнювачів можливі невеликі відмінності в колірному відтінку. Якщо матеріал наноситься крапельним методом на поверхні, які не будуть покриватися фарбою, ми рекомендуємо використовувати матеріал з однієї партії. При нанесенні матеріалу крапельним методом на стіни поверхню слід покрити дисперсійними фарбами Caparol. Це допоможе досягти більш високої стійкості, необхідної для настінних поверхонь. При обробці шпатльовочних мас з вмістом гіпсу через тривалого впливу вологи може статися набухання, утворення пухирів і відшаровування. Тому необхідно забезпечити швидке висихання поверхні за рахунок достатнього провітрювання і температури. Див. Інструкцію №2 «Шпатлювання гіпсових плит» професійного об'єднання гіпсової промисловості.

Примітки

Рекомендації/Експертизи	Caparol-Akkordspachtel (mittel / fein): перевірка займистості
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити водою. Не допускати попадання в каналізацію, стічні води і в ґрунт.
Утилізація	Утилізувати тільки порожню упаковку. Рідкі залишки продукту можуть бути утилізовані як відходи фарб на водній основі, затверділі залишки продукту - як затверділі фарби або як побутове сміття.

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Код продукту

Центр обслуговування клієнтів

Даний продукт містить менше 1 г/л ЛОС.

M-DF02

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація CP643R NOE · Видання: серпня 2021

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.