

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:



Однокомпонентний поліуретановий ґрунт без запаху Parketolit PR 52

PARKETOLIT PR52 – поліуретановий ґрунт, що не має запаху, підходить для відновлення та з'єднання пористих та крихких поверхонь. Підходить для зміцнення вирівняних поверхонь. Процес полімеризації викликається водою. Дозволяє швидко встановлювати підлоги.



5 КГ



Склад:

poliurethane



Фізико – хімічні властивості:

Зовнішній вигляд: рідина

Колір: коричневий

Запах: відсутній

Розчинник: деароматизований



Особливості:

- економна витрата
- швидке висихання/затвердіння
- підходить для теплої підлоги



Підготовка та покриття:

Наносити на очищену та обезжирену поверхню (видалити попередні покриття). Перед застосуванням вимірюйте вміст залишкової вологи та ступінь поглинання підлоги з допомогою водного тесту. Залишковий вміст вологи не повинен бути вище 2 CM%. Поверхня повинна бути достатньо пористою, щоб забезпечити хорошу адгезію ґрунту, який реагує з вологою.

Пористість поверхні	Випробування на пористість води	Число покриття	Споживання мл / м ²
Висока пористість	Вода поглинається менше 1 хвилини	1х	180 - 250
Нормальна пористість	Вода вбирається через 1 до 10 хвилин	1х	120 - 180
Погана пористість	Вода поглинається в більшій кількості більше 10 хвилин	1х	90 - 120

Нанесіть ґрунтовку валиком в кількості, яка повністю проникне в підлогу.

Склеювання потрібно робити негайно, відразу після висихання ґрунту. Посипте останній шар ще свіжої ґрунтовки сухим піском (з розміром часток прибіл. 1 мм макс.) - це забезпечить кращу адгезію поверхні до клею у випадку неможливості приклеювання в перші 48 годин після висихання. Після затвердіння необхідно видалити зайвий пісок. Залишки ще свіжої ґрунтовки можна змити за допомогою Mitosol S50.



Використання:

1. Зміцнення запилених та крихких поверхонь.
2. Вирівнює поглинання занадто пористих підлог.
3. Зміцнення після заливки вирівнюючих сумішей



Час висихання:

при 20 ° C та 50 - 65% РАН становить від 45 до 90 хвилин, залежно від кількості та умов розкидання. Час висихання залежить від кількості розкиду, вентиляції в приміщенні, температури, вологості повітря та пористості поверхні.



Витрата:

90 - 250 мл / м² в залежності від пористості поверхні



Зберігання:

Зберігайте продукт, запечатаний в оригінальній ємності, в сухому місці при температурі від + 5 ° C до + 25 ° C. Продукт дуже чутливий до вологи. Термін зберігання правильно зберіганого продукту - 12 місяців. Завжди акуратно закривайте банку після використання і ніколи не заливайте назад будь-який невикористаний продукт.



Важливо:

Не застосовувати ґрунтовку при температурі нижче +10°C. Після використання Parketolit PR52 можна використовувати лише реактивні клеї. Не використовуйте дисперсійний клей і не застосовуйте вирівнюючі сполуки.