

Kaltkleber

Бітумний клей для руберойду

Kaltkleber – 1К бітумний клей, призначений для приклеювання руберойду на невеликих та великих поверхнях зовні будівель. Продукт можна використовувати на бетонних, дерев'яних, старих покрівельних та бітуміних покриттях, що зустрічаються на дахах зі схилом до 5 градусів. **Kaltkleber** не призначений для приклеювання матеріалів на алюмінієвих та дьогтевих основах.

Властивості

- ❖ Для надійного приклеювання руберойду, бітумної черепиці та інших гідроізоляційних мембран
- ❖ Висока початкова та кінцева адгезія до більшості мінеральних основ
- ❖ Не містить розчинників, не агресивний до XPS та ПВХ
- ❖ 2в1: приклеювання та герметизація
- ❖ Без неприємного запаху
- ❖ Легкий та простий у роботі

Придатні основи

- ❖ бетон
- ❖ дерево
- ❖ стара бітумна ізоляція

Підготовка основи

Основа має відповідати наступним вимогам:

- ❖ суха, міцна, чиста та непромерзла
- ❖ очищена від жиру, мастила, фарби, цементного молочка, відшарувань та будівельного сміття

Також зверніть увагу:

- ❖ основа не повинна бути покрита смолою або дьогтем
- ❖ видалити виступаючі елементи
- ❖ очистити поверхню фундаменту від бруду та землі
- ❖ поглинаючі мінеральні та дерев'яні основи необхідно погрітнути бітумною ґрунтовкою, наприклад приготованою з **Aquamuls S2**, розведеної з водою відповідно до пропорцій, вказаних в технічній карті
- ❖ перед приклеюванням переконайтесь у відсутності незакріплених частин попереднього покриття
- ❖ невеликі дефекти старого покриття перед приклеюванням відремонтувати бітумною ремонтною сумішшю **Power Spachtel**
- ❖ температура основи та повітря в процесі виконання робіт та висихання матеріалу має бути не нижче +10°C

Технічні дані

склад матеріалу	бітумна емульсія
колір	коричнево-чорний
консистенція	густа емульсія, паста
пакування	відро 1 кг, 5 кг
зберігання	в прохолодному непромерзаючому місці не менше 24 місяців в герметично закритій заводській упаковці
робочий час	~ 60 хв.
час висихання	~ 24 год.
витрата	~ 0,6-0,7 кг/м ²
температура застосування та поверхні	від + 10 °C до + 30 °C
засоби очищення	
у свіжому стані	вода
у затверділому стані	розчинник

Всі наведені інтервали часу є дійсними при температурі + 23 °C та відносній вологості повітря 50 %.

Підвищення температури та зниження вологості пришвидшує, а зниження температури та підвищення вологості сповільнює час обробки та твердіння.

Kaltkleber

Бітумний клей для руберойду

Застосування

- ❖ **Kaltkleber** перед застосуванням рекомендується ретельно перемішати за допомогою міксера з низькими обертами.
- ❖ нанести клей на основу за допомогою щітки або зубчатого шпатель 4 мм на ширину руберойду
- ❖ вкласти руберойд на клей та притиснути до основи
- ❖ наступні листи руберойду укладаються внахлест відповідно до рекомендацій виробника руберойду

Якщо краї руберойду піднімаються, то їх необхідно притиснути поки клей не затвердіє.

Kaltkleber призначений для холодного нанесення, матеріал нагрівати не можна!

Важливі вказівки

Температура основи та повітря в процесі виконання робіт та висихання матеріалу має бути не нижче +10°C.

Не рекомендується використовувати продукт при дії прямих сонячних променів та на гарячій поверхні. Це може призвести до швидкого схоплювання клею та, як наслідок, зниження параметрів міцності.

Для отримання оптимальних результатів ми рекомендуємо провести пробне нанесення матеріалу перед його використанням.

Ви можете ознайомитись та завантажити інструкції, технічні карти, а також паспорти безпеки на сайті www.mc-masters.com.ua або www.mc-home.com.ua.

Важливе зауваження: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальноновизнаних технічних правил. Для уточнення технічних деталей, будь-ласка, зверніться до нашої технічної документації, представленої на сайті: www.mc-masters.com.ua
ТОВ «МЦ Баухемі» · 07541 · вул. Маяковського, 38 · Березань · Київська область · Україна