



matizol
PROOFED BY EXPERIENCE

Бітумна мембрана для облаштування нижнього шару гідроізоляції **MATIZOL SOLID PV/64**

Технічна інформація про виріб. Номер IT-CE-3.10/24/CH Дата: 20.05.2024

1. ОПИС ПРОДУКТУ

Бітумна рулонна мембрана на основі окисленого бітуму, виготовлена на основі скловолокна. Використовується як нижній шар у багатошарових покрівельних покриттях та як гідроізоляція (тип А). Верхня сторона захищена поліетиленовою плівкою, нижня сторона покрита дрібнозернистою мінеральною посипкою. Не призначена для зелених покрівель.



2. ПЕРЕВАГИ

- Для плоских і похилих дахів та фундаментів,
- Основа зі скловолокна
- Еластичність при низьких температурах $< 0^{\circ}\text{C}$,
- Вага $1,8 \text{ кг} \pm 10 \%$

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МОНТАЖУ

Бітумна мембрана кріпиться до основи за допомогою клею по всій поверхні. Цю мембрану слід кріпити при температурі не нижче $+ 5^{\circ}\text{C}$ на суху поверхню. Якщо мембрана є підкладковим шаром під бітумну черепицю, його слід кріпити механічно.

4. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

EN 13707 + A2:2009 Еластичні водонепроникні вироби. Асфальтові вироби на основі для покрівельних покриттів. Визначення та властивості.

EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006 Еластичні водозахисні вироби. Бітумні вироби для гідроізоляції, включаючи бітумні вироби для гідроізоляції підземних елементів. Визначення та властивості.

5. ДОКУМЕНТИ

- Сертифікат відповідності заводського контролю виробництва № 1434 - CPR – 0328, виданий Польським центром досліджень і сертифікації S.A., нотифікованою організацією № 1434
- Сертифікат відповідності заводського контролю виробництва № 1434 - CPR – 0329, виданий Польським центром досліджень і сертифікації S.A., нотифікованою організацією № 1434
- Декларація експлуатаційних характеристик

6. ВИРОБНИК

SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Pieszyska 3, 58-200 Dzierżonów

7. ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Бітумні рулонні матеріали слід зберігати і транспортувати у вертикальному положенні, в один шар, захищені від переміщення і пошкодження. Руберойд слід захищати від вологи, впливу ультрафіолетових променів і високої температури.

8. ЛОГІСТИЧНІ ДАНІ

Номер індексу	Назва	Оздоблення поверхні	Кількість м2 в рулоні м2 на палеті	Кількість рулонів на палеті
10048677	MATIZOL SOLID PV/64	дрібнозерниста мінеральна посипка	20 400	20



8. ДЕКЛАРОВАНІ ВЛАСТИВОСТІ

№	Характеристики	Вимоги	Методи дослідження
1.	Розміри - довжина - ширина - прямолінійність	$\geq 20,0 \text{ m}$ $\geq 1,00 \text{ m}$ $\leq 40\text{mm}/20\text{m}$	PN-EN 1848-1
2.	Вага	$1,8 \text{ kg} \pm 10 \%$	PN-EN 1849-1
3.	Вплив зовнішнього вогню	NPD	PN-ENV 1187
4.	Реакція на вогонь	Klasa E	PN-EN ISO 11925-2
5.	Водонепроникність	10 kPa	PN-EN 1928
6.	Максимальна розтяжна сила - вздовж - поперек	$(400 \pm 100) \text{ N}/50\text{mm}$ $(250 \pm 100) \text{ N}/50\text{mm}$	PN-EN 12311-1
7.	Подовження при максимальній розтягувальній силі - вздовж - поперек	$(4 \pm 2) \%$ $(4 \pm 2) \%$	PN-EN 12311-1
8.	Стійкість до проростання коренів	NPD	PN-EN 13948
9.	Стійкість до статичного навантаження	5 kg	PN-EN 12730
10.	Ударостійкість	250 mm	PN-EN 12691
11.	Міцність на розривання цвяхом - вздовж - поперек	$(100 \pm 50) \text{ N}$ $(100 \pm 50) \text{ N}$	PN-EN 12310-1
12.	Міцність з'єднання на відривання	NPD	PN-EN 12316-1
13.	Міцність з'єднання на зсув	NPD	PN-EN 12317-1
14.	Довговічність: водонепроникність після штучного старіння	2 kPa	PN-EN 1296 PN-EN 1928
15.	Гнучкість при низькій температурі	$\leq 0^\circ\text{C}$	PN-EN 1109
16.	Стійкість до стікання при підвищеній температурі	$\geq 70^\circ\text{C}$	PN-EN 1110
17.	Стабільність розмірів	NPD	PN-EN 1107-1 metoda B
18.	Зчеплення посипки	NPD	PN-EN 12039
19.	Коефіцієнт дифузійного опору водяної пари	20 000	PN-EN 13707+A2:2012

„Вищезазначені дані, рекомендації та вказівки базуються на наших найкращих знаннях, дослідженнях та досвіді і були надані в душі доброї волі, відповідно до правил, що діють у нашій компанії та у наших постачальників. Запропоновані способи дій вважаються загальноприйнятими, проте кожен користувач цього матеріалу повинен перекоонатися всіма можливими способами, включаючи перевірку кінцевого продукту в відповідних умовах, у придатності наданих матеріалів для досягнення ним поставлених цілей. Ні Компанія, ні її уповноважені представники не несуть відповідальності за будь-які збитки, понесені в результаті неправильного або помилкового використання її матеріалів.