

ТЕХНІЧНІ ДАНІ:



Дисперсійний клей для ПВХ та текстилю Mitol 1560

Mekol 1560 – це дисперсійний клей високої якості без розчинника для склеювання всіх типів ПВХ (вініл, лінолеум, LVT), пінопласту, латексу, текстилю та інших покриттів на будь-який вид поверхні. Можна застосовувати для підлог з підігрівом. Клейовий шов зберігає еластичність та характеризується високим початковим зчепленням. Продукт не просідає та не викликає деформації підлогового покриття. Низька собівартість та універсальність застосування – це основні переваги цього продукту.



6 , 12, 20КГ



Склад:

Дисперсія ПВА

Мінеральні наповнювачі

Акрилова смола



Фізико – хімічні властивості:

Зовнішній вигляд: пастоподібна рідина

Колір: натуральний білий

Запах: характерний

Розчинник: відсутній

В'язкість (при 23 ° C(ISO 2555-Brookfield RVT, шпindel 6/20 об / хв): 12000 - 15000 мПа



Особливості:

Легко наноситься та не розтікається

Зберігає форму поверхні

Швидке попереднє зчеплення

Еластичний клейовий шов



Підготовка та покриття:

Поверхня повинна бути достатньо рівною, висушеною, міцною та чистою. На дуже пористу і запилену стяжку рекомендується шар дисперсійної ґрунтовки PR-15

Температура приміщення та всіх задіяних матеріалів 20-25 ° С (дозволено 15 - 25°C) Відносна вологість повітря (РАН) 50-65% (досі допускається 40 - 65%) Вологість бетонних підлог макс. 3% гравіметричним методом макс. 2% методом карбиду (СМ) Вологість нагрітих бетонних підлог макс. 1,7% методом карбиду (СМ)

Затверділий клей на інструментах (змішувачів, зубчастих шпательів) та залишків клею з поверхні очищати з допомогою спеціального засобу Clean. Очищення є найбільш простим, коли клей ще свіжий і незатверділий. Рекомендується використовувати захисні рукавички (неопрен, нітрил-бутадієн або бутиловий каучук, РЕ). Затверділий продукт не є небезпечним для здоров'я та навколишнього середовища, якщо його використовувати у правильному співвідношенні змішування.



Використання:

Клей перемішати перед застосуванням, після чого нанести за допомогою валика або шпателя. Рекомендуємо здійснювати приклеювання покриття методом «вологого приклеювання», при якому облицювання відразу притискається і ретельно притирається до основи. Свіжі плями клею видаляються водою. Клей, що засох, видаляється високолужним миючим засобом або Clean. Липкість нанесеного матеріалу на поверхні можна покращити, нагрівши покриття і клейову плівку повітрянагрівачем, після чого покриття негайно притерти до основи (напр. при згинанні і підйомі покриття до стіни у вологих приміщеннях і санвузлах).



Час висихання:

Час роботи при 20° С і 50 - 65% РАН: 15-20 хв.

Час висихання при 20° С: 70-110 хв.

Активний час суміші: 0-20 хв



Витрата:

Валик 250 - 300 г / м2

Зубчастий шпатель А1 300 - 350 г / м2

Зубчастий шпатель А2 350 - 400 г / м2



Зберігання:

Клей зберігається в добре закритій оригінальній упаковці при температурі від + 5 ° С до + 25 ° С у прохолодному та сухому місці. Уникайте вологи! Термін зберігання продукту - мінімум 18 місяців.



Важливо:

Інформація про виробі і вказівки по застосуванню складені на основі досвіду роботи, лабораторних досліджень і випробувань, проведених на фірмі-виробнику. Фірма-виробник гарантує високу якість виробів і відповідність хіміко-технічних характеристик з даними в технічній специфікації. Співробітники технічного відділу готові відповісти на питання користувача і надати допомогу при роботі з клеєм. Перед застосуванням клею рекомендується провести пробне склеювання. Пробне склеювання необхідно провести в разі замінені матеріалу або фірми-виробника. Фірма-виробник не несе відповідальності за незадовільну якість склеювання, якщо при роботі з виробом не була дотримана інструкція із застосування або ж застосовувалися вироби різних фірм-виробників.