

АКРИФАРБА

Загальна Характеристика



Водорозчинна акрилова фарба АКРИФАРБА є суспензією пігментів і наповнювачів у водній дисперсії акрилового сополімеру з введенням спеціальних добавок.

Основні відмінні риси матеріалу:

- підвищена покривна здатність;
- стійкістю до миття, до 1000 циклів мокрого стирання, за EN ISO 11998: 2002 «Фарби та лаки відноситься до 2 класу.
- утворює біле покриття;
- гарна адгезія до підкладки;
- забезпечує дихання стін;
- кольорується по системі «Color system» за міжнародними каталогами кольору, RAL, NSC», понад 6000 відтінків;

Відмінна здатність до нанесення і відсутність у складі будь-яких шкідливих для здоров'я речовин роблять фарбувальні роботи безпечними, а отримуваний ефект повністю задовольняє споживача.

Фарба виготовлена згідно з ТУ У 24.3-31576901-015:2009, 1,4 кг, 4,2 кг, 7 кг, 14 кг і 20 кг, як у білому виконанні, так і у вигляді баз під тонування (біла, середня та транспарентна).

Гарантійний термін зберігання – 18 місяців.

Призначення та область застосування

Фарба Акрифарба призначена для декоративно-захисного фарбування стін та стель усередині житлових та громадських приміщень, виконаних з різних матеріалів: цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних плит, цегляних, бетонних основ, деревини, а також шпалер на паперовій та скловолокнистій основі. Допускається фарбування металевих поверхонь попередньо заґрунтованих будь-якою антикорозійною ґрунтовкою ГФ-021 або емаллю Захист 3 в 1.

Рекомендації по застосуванню

Процес фарбування стін усередині приміщень складається з наступних операцій:

- Вибір системи покриттів;
- підготовки поверхні до фарбування;
- підготовки матеріалів – ретельного перемішування фарби перед застосуванням;
- ґрунтування поверхні;
- фарбування поверхні

1. Для фарбування стін усередині приміщення пропонується наступна система покриттів:

Для забезпечення кращої адгезії, поверхня, що підлягає шпаклюванню, повинна бути:

Заґрунтована глибокопроникною ґрунтовкою Профі-Ґрунт або Ґрунт-Еко;

Зашпакльована фінішною шпаклівкою Екошпат В;

Заґрунтована перед фарбуванням Профі-Ґрунт або Ґрунт-Еко;

	Пофарбована акриловою фарбою Акріфарба в 2 шари. У разі реставраційного фарбування ґрунтувати поверхню немає необхідності 2. Вимоги до поверхні: Перед забарвленням поверхня повинна бути ретельно очищена від пухких утворень, пилу, крейдяної або вапняної побілки, старих покриттів, що неміцно тримаються, залишків клейових фарб. Старі міцні покриття перед фарбуванням достатньо вимити водою з додаванням миючих засобів. Руді плями (плями від іржі і води, що протекла) видалити за допомогою металевої щітки, з подальшим промиванням водою. При необхідності нанести фарбу Ізомаль для ізоляції плям. Якщо на стінах є пліснява або грибок, необхідно з'ясувати причину утворення плям, далі, плями видалити механічно, ретельно промити поверхню водою. Після висихання поверхні нанести фарбу Біофарбу, що містить у своєму складі антисептик. 3. Шпаклювання поверхні. Після висихання акрилової ґрунтовки Профі-Ґрунт або Ґрунт-Еко, всі тріщини, нерівності, а також будь-які дефекти поверхні стін і стель вирівняти фінішною шпаклівкою Екошпат В. Після висихання поверхню слід ретельно зашліфувати і знепилити. Глибокі раковини та вибоїни, понад 5 мм, слід вирівняти стартовою шпаклівкою. 4.Ґрунтування поверхні. Для досягнення гарного захисного і декоративного ефекту поверхню, що фарбується, ґрунтувати акриловою глибоко-проникаючою ґрунтовкою Профі-Ґрунт або Ґрунт-Еко. Підкладку зі старим, міцно утримується лакофарбовим покриттям ґрунтувати немає необхідності. 5. Фарбування поверхні. Щоб уникнути різниці у відтінках необхідно ретельне перемішування вмісту упаковки перед застосуванням. Свіжу штукатурку можна фарбувати після закінчення 3-4 тижнів. До фарби Акріфарба наносити в два шари з інтервалом, не менше, 2-х годин. Верхній оздоблювальний шар не розбавляється!!! Фарбу наносити методами розпилення, пензлем, валиком. Інструменти після закінчення роботи промивати водою. Фарбувальні роботи проводити при температурі від +5 до +30 оС Після закінчення роботи інструменти промивати водою.
Режим висихання	Час повного висихання при (20±2) оС, не більше 1 години
Розхід	Витрата фарби на одношарове покриття складає 140-170 г/м2
Запобіжні заходи при роботі	Фарба АКРИФАРБА не токсична та безпечна при застосуванні, не небезпечна для здоров'я, не горюча та не підтримує горіння. Увага: зберігати при температурі вище +5 оС.