

Фарба ґрунтувальна VelvetBase**Тип**

Водно-дисперсійна акрилова ґрунтувальна фарба для внутрішніх робіт, використовується як базовий шар при високоякісному фарбуванні нових або раніше пофарбованих стін та стель в сухих або вологих приміщеннях. Утворює сніжно-біле глибоко матове покриття, легко заповнює дрібні тріщини, дефекти й нерівності поверхні, створюючи гладку поверхню для подальшого фарбування.

Призначення

Використовується для ґрунтувального фарбування підготовлених зашпакльованих, оштукатурених, бетонних, цегляних, гіпсових та інших мінеральних поверхонь, а також ДВП, ДСП, МДФ, OSB, гіпсокартону, шпалер, та раніше пофарбованих водно-дисперсійною фарбою поверхонь.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/кг	4,5 – 5 для поглинаючих поверхонь. 5 – 6 для непоглинаючих поверхонь.
Розбавлювач	Вода, допускається розбавляти до 10 %.
Спосіб нанесення	Наносити пензлем, валиком або розпилюванням. При розпилюванні під високим тиском застосовувати сопло 0,018" – 0,023".
Час висихання при +20 °С і відносній вологості повітря 50 %	На дотик – 30 хвилин. Наступний шар можна наносити за 1 – 2 години. Час висихання збільшується зі зниженням температури й підвищенням відносної вологості повітря.
Колір	Білий, тонується в світлі кольори за каталогами Kompozit®, NCS, RAL.
Базис тонування	A (білий).
Блиск при 60°, GU	2 (ДСТУ ISO 2813).
Ступінь блиску	Глибоко матовий, <5 GU при 85° (ДСТУ EN 13300).
Об'ємна частка нелетких речовин, %	Бл. 55 (ДСТУ ISO 3233-3).
Густина, кг/л	1,67 (ДСТУ ISO 2811-1).
Макс. розмір часток	до 40 мкм (дрібнозернистий, ДСТУ EN 13300).
Зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °С, в недоступному для дітей місці. Берегти від прямого сонячного світла, нагрівання та вологи. Не зберігати в розбавленому і тонованому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення.
Тара	14 кг.



Фарба ґрунтувальна VelvetBase**ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ****Умови при фарбуванні**

Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і міцною. Температура поверхні, повітря і фарби повинна бути в межах від +5 до +35 °С, відносна вологість повітря не більше 80 %.

Готування поверхні

Очистити поверхню від бруду та пилу. Видалити старі покриття, що розтріскалися і відшаровуються. Поверхня повинна бути сухою і чистою. При необхідності вирівняти шпаклівкою, суху поверхню відшліфувати й ретельно видалити пил. Перед фарбуванням поверхні, які поглинають вологу, слід заґрунтувати **Ґрунтовкою акриловою BRILLIANT**, або (для слабких поверхонь, що обсипаються) **UNIVERSAL**, а в приміщеннях з недостатньою вентиляцією або підвищеною вологістю – обробити **Антисептиком W2 Kompozit®** і заґрунтувати **Ґрунтовкою акриловою UNIVERSAL-BIO** відповідно до інструкції з застосування. Нові поверхні на вапняно-цементній основі слід витримати перед фарбуванням протягом щонайменше одного місяця. Поверхні, що не підлягають фарбуванню, рекомендується закрити захисною плівкою.

Фарбування

Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати, при потребі перед цим розбавити водою (до 10 %). Фарбу наносити валиком, фарборозпилювачем або пензлем з синтетичним ворсом. Перед нанесенням фінішного покриття, рекомендується пофарбовану **Ґрунтувальною фарбою VelvetBase** поверхню злегка відшліфувати дрібнозернистим наждачним папером і видалити пил. Якщо під час фінішного фарбування використовується фарба яскравих кольорів (червона, жовта, помаранчева), то, щоб отримати належне покриття, рекомендується заґрунтувати поверхню **Ґрунтувальною фарбою VelvetBase**, колір якої максимально близький до кольору фінішної фарби.

Очищення інструментів

Видалити залишки вологої фарби з інструменту й промити водою. Сліди засохлої фарби можна видалити після замочування у теплому розчині мийного засобу.

БЕЗПЕКА**Охорона навколишнього середовища**

Фарба є пожежобезпечною та нетоксичною. УВАГА. Продукт може викликати подразнення шкіри чи алергічну реакцію, краплі туману шкідливі при вдиханні. При нанесенні використовувати захисний одяг і рукавиці, а при розпилюванні, крім того, респіратор.

Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. WB/1(a)): 30 г/л.

Цей продукт містить не більше 15 г/л ЛОС.

Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки утилізують як будівельне сміття.