



# ТЕФЛОНОВА СТРІЧКА МОМЕНТ

**ТЕФЛОНОВА СТРІЧКА МОМЕНТ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ РІЗЬБОВИХ З'ЄДНАНЬ І СТИКІВ ТРУБ ІЗ БУДЬ-ЯКИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ САНТЕХНІЧНИХ РОБІТ.**

**Чистота і простота у застосуванні.**

**Забезпечує миттєву герметизацію.**

**Виготовлена зі 100% ПТФЕ.**

**Низький коефіцієнт тертя.**

**Поверхня, що не прилипає.**

**Неадгезійна.**

**Забезпечує простоту демонтажу, навіть після багатьох років експлуатації.**

**Інертна по відношенню до будь-яких хімічних сполук, кислот, лугів, розчинників та газів (у тому числі, кисню).**



## СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Герметизація різьбових з'єднань на двигунах, паливних трубопроводів, трансмісійних мастилозбірників та трубопроводів, кондиціонерів повітря, радіаторів, паливних баків, вакуумних ліній, трубопроводів охолоджуючої рідини, трубок гальмівної системи і гідравлічної системи.

Застосування в якості мастила на конічній трубній різьбі.

Широке застосування у будь-яких умовах протягом тривалого часу.

Тефлонова стрічка Момент замінює мастику та герметики для герметизації стиків труб і може застосовуватися на трубах із будь-яких матеріалів.

Тефлонова стрічка Момент не підходить для застосування на конструкційній арматурі та в наступних випадках:

1. Безпосередній контакт із харчовими продуктами.
2. Використання під водою.
3. Газопроводи, димові труби, труби глушників або вихлопні труби.

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Використовувати тканину або металеву щітку для очищення внутрішньої та зовнішньої різьби труб. Видалити з різьби стару ущільнювальну стрічку, бруд і мастило, які знижують якість з'єднання, і дати трубам висохнути.

## ВИКОНАННЯ РОБІТ

Температура застосування: від 5 °C до +45 °C.

1. Взяти відрізаний шматок стрічки і намотати на перший виток різьби біля відкритого кінця трубки із зовнішньою різьбою. Обмотати стрічку навколо різьби таким чином, щоб перекрити її початковий кінець.
2. Почати обмотувати стрічку навколо патрубку в напрямку руху різьби. При цьому кожний наступний виток стрічки повинен перекривати попередній на половину її ширини.
3. У процесі намотування стрічки нігтем пальця проштовхувати її у канавки різьби для забезпечення її щільного прилягання до поверхні. Продовжувати намотувати стрічку на різьбу до останнього витка. Відірвати стрічку вручну і ножицями обрізати кінчик. У разі використання труб із нержавіючої сталі нанести на різьбу другий шар стрічки; у решті випадків достатньо одного шару. Накрутити трубку із внутрішньою різьбою на патрубок з нанесеною стрічкою в напрямку різьби.

## УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці в сухому прохолодному приміщенні за температури від +5 °C до +27 °C.

Оптимальні умови зберігання: від +8 °C до +21 °C.

Зберігання за температур нижче +8 °C або вище +28 °C може справити несприятливий вплив на властивості продукту.

## СТРОК ПРИДАТНОСТІ

10 років від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

## УТИЛІЗАЦІЯ

добавить инфо?

## УПАКОВКА

Довжина: 5–50 м, ширина: 3–100 м.

Один рулон у невеликій коробці.

Можлива інша упаковка.

## УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Зберігати у місцях, недоступних для дітей. Місця застосування стрічки та приміщення зберігання повинні добре провітрюватися. Не допускати потрапляння продукту в очі. У разі випадкового потрапляння в очі промити їх водою. Під час використання м'якого засобу дотримуватися відповідної специфікації. Перед початком робіт уважно ознайомтеся зі специфікаціями на продукти і матеріали, а також з інструкціями на упаковці контейнера.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Основа              | ПТФЕ                         |
| Клейовий шар        | Немає                        |
| Товщина, мм         | 0,1                          |
| Щільність           | 0,3                          |
| Колір               | Білий (можливий інший колір) |
| Відносне подовження | 50 %                         |
| Міцність на розрив  | 8 мПа                        |
| Міцність на стиск   | 30 мПа                       |
| Морозостійкість,    | –190 °С                      |
| Термостійкість      | +370 °С                      |
| Вміст мастила       | < 0,1 %                      |

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки «Момент» постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність тефлонової стрічки «Момент» вказаним технічним характеристикам за умови виконання правил транспортування, зберігання та застосування, зазначених у цьому технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування з іншою метою та в умовах, не передбачених цим технічним описом. Із моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Авторське право JOIN LEADER Company. Усі права захищені. Копіювання та/або завантаження файлів з даною інформацією з метою належного використання продукції JOIN LEADER дозволені у разі дотримання наступних умов: (1) копіювання інформації здійснюється повністю, без змін, окрім випадків, письмово узгоджених із JOIN LEADER, (2) ані копія, ані оригінал не перепродаються або не розповсюджуються іншим чином з метою отримання прибутку. Дані, що містяться в даному документі, надані винятково для інформації та вважаються достовірними. Ми не несемо відповідальності за результати, отримані особами, чії методи не контролюються з нашого боку. Компанія ТОВ «Хенкель Рус» заявляє про відмову від будь-яких прямих або непрямих гарантій для конкретної мети, які виникають у зв'язку з продажем або застосуванням продукції.

ТОВ «Хенкель Рус», 107045, Росія, м. Москва, Колокольников провулок, 11, тел.: +7 495 745 22 34.