

HIDRO TAPE T

Гідроізоляційна манжета

Застосування: Манжета гідроізоляційна "HIDRO TAPE T" призначена для створення системи гідроізоляції водовідведення. Виріб призначений для внутрішнього та зовнішнього використання. Для постійної герметизації труб і дренажів разом із заливними матеріалами, під керамічною плиткою або природним камінням, у зовнішніх або внутрішніх будівельних об'єктах, таких як ванні кімнати, душові, басейни, балкони, тераси тощо. Гідроізоляційна манжета "HIDRO TAPE T" має високу стійкість до гідростатичного тиску та паропроникності, стійка до розривів і хімічних речовин. Дуже добре поводить себе при перепадах температур.

- Властивості:**
- Манжета зеленого кольору з сірим центром;
 - Манжета "HIDRO TAPE T" : 120x120 (Ø10-30мм) ;
150x150 (Ø30-70мм) ;
250x250 (Ø70-110мм).
 - Гнучка;
 - Міцна та довговічна;
 - Простота монтажу;
 - Захищає від деформацій і механічно зміцнює виходи труб.
 - Термостійкість: -30°C / +90°C.

Використання: Основа має бути стабільною, сухою, вільною від пилу та бруду, а також від інших компонентів, які зменшують адгезію. Перед використанням стрічки "HIDRO TAPE T" необхідно заґрунтувати суху поверхню за допомогою "HIDROGRUNT" дотримуючись усіх інструкцій. Гідроізоляційна манжета "HIDRO TAPE T" повинна бути закладена на першому етапі з гідроізоляційною мембраною "HIDROPLAST" або "HIDROPLAST UV". Змішайте клей або розчин відповідно до інструкції виробника. Потім нанесіть готову суміш за допомогою щітки з плоским ворсом на основу до насичення. Покладіть гідроізоляційну манжету та притисніть край основи до поверхні за допомогою шпателя щоб будівельний розчин повністю проник у середину підкладки. Для кутових поверхонь використовуйте гідроізоляційну стрічку "HIDRO TAPE S" а також за необхідності гідроізоляційну стрічку "HIDRO TAPE G".

Збереження: Зберігати необхідно в сухому і прохолодному місці, не піддаючи впливу прямих сонячних променів. Продукт без фіксованого терміну придатності.

HIDRO TAPE T

Склад матеріалу та характеристики (внутрішні та зовнішні кути)	Результат
Поздовжнє навантаження на розрив HR EN ISO 527-3	93 Н/20 мм
Бічне навантаження на розрив HR EN ISO 527-3	59 Н/20 мм
Подовжувач поздовжній розрив HR EN ISO 527-3	80%
Поглинання потужності при 25% еластичності збоку HR EN ISO 527-3	0,9 Н/мм
Поглинання потужності при 50% еластичності збоку HR EN ISO 527-3	1,2 Н/мм
Версія В – стійкість до тиску води HR EN ISO 4892-2	>1,5 бар
Стійкість до ультрафіолету HR EN ISO 4892-2	500 годин

Хімічні властивості – зберігання 7 діб у кімнаті.

Шкала оцінки: + стійкий; 0 = погано; - без опору.

Соляна кислота +

Сірчана кислота +

Лимонна кислота 100 г/л +

Молочна кислота 5% +

Гідроксид калію 3% +

Гіпохлорит натрію 0,3 г/л +

Солоня вода NaCl (20 г/л) +

КОН 3% 40°С – 28 днів +