

**Ґрунтовка / захист для каменю STRONG®**


|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b>         | Акриловий органорозчинний засіб, який відрізняється відмінною водо -, зносо -, атмосферостійкістю та потужною зміцнювальною дією.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Призначення</b> | Для зміцнення й знепилення бетонних підлог, зокрема промислових, обробки фасадів і цоклів будинків, залізобетонних конструкцій і т. п. перед фарбуванням; а також як самостійне прозоре захисне покриття з ефектом «мокрого каменю» для декоративної кам'яної й цегельної кладки, тротуарної бруківки. Підходить також для пінобетонних, фіброцементних (шиферних), гіпсових, цементно- та вапняно-піщаних і інших поруватих, абсорбуючих мінеральних поверхонь. |

**ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/л</b>                     | Для щільного бетону і мінерально-волокнистих плит 8 – 10, для штукатурок і силікатної цегли 6 – 8, для пінобетону до 5.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Розбавлювач</b>                                                 | <b>Розчинник Kompozit®.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Спосіб нанесення</b>                                            | Наносити щіткою, пензлем, валиком, розпилюванням або зануренням.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Час висихання при +20 °С і відносній вологості повітря 50 %</b> | Від пилу – 1 година, нанесення наступного шару можливе за 4 години, але цей час значно збільшується зі зниженням температури.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Колір</b>                                                       | Без кольору, прозорий. Допускається опалесценція чи легкий жовтий відтінок рідкого продукту.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Масова частка нелетких речовин, %</b>                           | 17,0 (ДСТУ ISO 3251).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Густина, кг/л</b>                                               | 0,91 (ДСТУ ISO 2811-1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Зносостійкість</b>                                              | Відмінна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Стійкість до сонячної радіації та дії атмосфери</b>             | Гарна, зокрема у промисловому середовищі. Має водовідштовхувальні властивості, запобігає капілярному проникненню води у конструкцію, зменшує виходи солей на поверхню. Пропускає вологу у вигляді пари зсередини будівель. Захист до 10 років*.                                                                                                                                     |
| <b>Хімістійкість</b>                                               | Стійкий до дії деяких розчинників, наприклад, спирту, а також мастильних матеріалів, але не витримує дії бензину, уайт-спіриту та розчинників для НЦ матеріалів. Стійкий до будівельних розчинів з лужним середовищем (на цементній і вапняній основі). Рекомендується попередня проба на стійкість до дії конкретних реагентів.                                                    |
| <b>Зберігання</b>                                                  | Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі за температури від -20 до +30 °С, в недоступному для дітей місці. Берегти від вогню, нагрівання, прямого сонячного світла та вологи. При низькій температурі рідкий продукт може стати каламутним, при підвищенні температури прозорість відновлюється.<br>Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення. |
| <b>Тара</b>                                                        | 0,8 л; 2,5 л; 10 л; 20 л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Ґрунтовка / захист для каменю STRONG®****ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ****Умови при обробці**

Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою (вологість бетонних поверхонь – не більше 4 %), відносна вологість повітря менше 80 %. Нанесення бажано проводити за температури вище 0 °С, але допускається нанесення за температури до -10 °С, якщо на поверхні повністю відсутні сліди льоду або інею. Слід врахувати, що висихання при цих граничних умовах значно повільніше, ніж при зазначених в специфікації оптимальних умовах. При обробці зовнішніх поверхонь уникати дії вітру та прямого сонячного світла.

**Готування поверхні**

Здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Ретельно очистити поверхню від бруду, пилу, висолів, а також мохів, лишайників і інших біологічних пошкоджень. Нові бетонні та цементні поверхні слід витримати протягом, принаймні, одного місяця, перед їх обробкою. Плівку «цементного молочка», яка перешкоджає всмоктуванню у поверхню, слід видалити шліфуванням. Для підвищення довговічності покриття у вологих умовах експлуатації, поглинаючи поверхні рекомендується обробити **Антисептиком універсальним W2 Kompozit®** відповідно до інструкції з застосування. Виходи солей прибрати жорсткою сухою щіткою, однак якщо поява солей інтенсивна і постійна, поверхню не можна обробляти до з'ясування та усунення причин.

**Нанесення**

Ґрунтувальний шар наносити методом «мокрый по мокрому», забезпечуючи рівномірне всмоктування без утворення суцільної глясової плівки, за необхідності можливе розбавлення Розчинником Kompozit®. Після повного висихання рекомендується нанести 1 – 2 шари для досягнення ефекту «мокрого каменю» (з кожним наступним шаром підсилюється блиск і щільність покриття), або пофарбувати поверхню акриловою органорозчинною **Фарбою для бетонних підлог АК-11, Фарбою для басейнів АК-12** або іншими акриловими фарбами на розчинниках; можна фарбувати також акриловими водно-дисперсійними фарбами та емалями (після попередньої проби).

**Очищення інструментів**

Робочі інструменти очистити від залишків продукту, промити **Розчинником Kompozit®**, а потім теплою водою з мийним засобом.

**БЕЗПЕКА**

УВАГА. Містить ксилол. Вогнєнебезпечно. Необхідне ефективне провітрювання. Продукт може викликати подразнення шкіри чи алергічну реакцію, краплі туману шкідливі при вдиханні. При нанесенні використовувати захисний одяг і рукавиці, при розпилюванні респіратор. При випадковому ковтанні забороняється викликати блювоту, негайно звернутись до лікаря. При попаданні на шкіру промити теплою водою з нейтральним мийним засобом.

Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. SB/8(h)): 750 г/л.  
Цей продукт містить не більше 748 г/л ЛОС.

**ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**

Не зливати в каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

\*Збереження захисних властивостей системи покриття з 3 шарів Ґрунтовки / захисту для каменю STRONG® на підготовленому поруватому мінеральному субстраті при атмосферних випробуваннях згідно з ДСТУ ISO 2810:2015.