



EDISON  
ГРУП

[edisongroupdp@gmail.com](mailto:edisongroupdp@gmail.com)

<https://edisongroup.com.ua>

м. Дніпро, Україна

## ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

### Мастика бітумна УНІВЕРСАЛЬНА ЕКОБІТ

#### Короткий опис

Мастика бітумна УНІВЕРСАЛЬНА ЕКОБІТ - це готовий до застосування бітумний гідроізоляційний матеріал загального призначення. Основною особливістю матеріалу є універсальність використання - одна мастика для фундаментних, покрівельних, ремонтних та антикорозійних робіт без вузької спеціалізації. Призначена для ситуацій, де потрібне просте, надійне та економічне рішення.

#### Сфера застосування

Гідроізоляція фундаментів та цоколів у малоповерховому та приватному будівництві.

Ремонтна гідроізоляція бетонних, цегляних та металевих поверхонь.

Герметизація примикань, стиків та швів

Приклеювання рубероїду, ремонт рубероїду.

Антикорозійний захист металевих елементів.

Побутове та професійне застосування для широкого спектра робіт.

Гідроізоляція фундаментів, підвалів та цокольних частин будівель.

Гідроізоляція бетонних та залізобетонних конструкцій.

Гідроізоляція покрівельних елементів та примикань.

Антикорозійний захист металевих поверхонь.

Використання у внутрішніх та зовнішніх гідроізоляційних роботах.

#### Спосіб застосування

Перед застосуванням мастику ретельно перемішати. Наносити на суху, очищену від пилу, бруду, масла та льоду поверхню за допомогою шпателя, щітки або валика. Рекомендується нанесення у два або більше шарів з міжшаровою сушкою. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища від -10 °С до +40 °С.

#### Витрата

Орієнтовна витрата становить 0,5-2,5 кг м<sup>2</sup> залежно від товщини шару та типу поверхні

#### Форма фасування

Постачається у **металевих відрах** наступної фасовки:

**25 кг**

**20 кг**

**10 кг**

**3 кг**



## Упаковка на палеті параметри формування для логістики

Фасування	25 кг металеве відро	20 кг металеве відро	10 кг металеве відро	3,0 кг металеве відро
Кількість відер/банок на палеті шт	36	36	45	175
Розмір палети м	0,8–1,2	0,8–1,2	0,8–1,2	0,8–1,2
Вага брутто, кг запакованої палети	965	784	524	651

## Основні фізико-механічні характеристики Мастика бітумна УНІВЕРСАЛЬНА ЕКОБІТ ДСТУ Б В. 2.7-108-2001

Найменування показника	Норма ДСТУ	Фактичне значення
Міцність зчеплення з бетонною основою МПа кг см <sup>2</sup> , не менше	0,50	0,77
Умовна міцність, МПа (кг/см <sup>2</sup> ), не менше	0,2 (2,0)	0,3 (3,0)
Масова частка нелегких речовин % не менше	70,00–90,00	74,00
Час висихання, год	До 10	До 10

### Умови зберігання

Зберігати у щільно закритій заводській тарі в сухому захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від -20 °С до +40 °С. Не допускати нагрівання поблизу відкритого вогню

### Переваги

Універсальне застосування для різних типів робіт.  
Надійний захист від вологи.  
Добра адгезія до більшості будівельних основ.  
Готова до використання.  
Зручна у нанесенні.

### Склад

Бітум нафтовий, органічний розчинник, пластифікатор, адгезійні та технологічні добавки.

### Виробник

ТОВ «ЄДІСОН ГРУП», м.Дніпро, Україна

