




## GROVER U 100

Герметик силіконовий універсальний

✓ Для внутрішніх та зовнішніх робіт



| Опис                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Властивості          | <p>Герметик силіконовий універсальний ацетатний</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Твердне під впливом вологості повітря, формуючи водонепроникний, еластичний шов.</li><li>✓ Має відмінну адгезію до більшості будівельних матеріалів.</li><li>✓ Утворює довговічний шов стійкий до старіння і впливу вологи, хімічних речовин, атмосферних факторів і УФ.</li><li>✓ Зручний в роботі, не розтікається і легко розривнюється.</li><li>✓ Ремонтується завдяки самоадгезії</li></ul> <p><b>Обмеження:</b> не застосовувати для герметизації акваріумів, матеріалів з тефлону, поліетилену, поліпропілену, бітуму.</p> |
| Призначення          | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Герметизація швів в будівельних конструкціях.</li><li>✓ Заповнення і ущільнення щілин та тріщин в різних конструкціях.</li><li>✓ Засклення.</li><li>✓ Рекомендовані поверхні: керамічна плитка, фаянс, пластик (ПВХ, полікарбонат), алюміній, нержавіюча сталь, емальовані поверхні, скло, деревина та її похідні.</li><li>✓ Для внутрішніх і зовнішніх робіт</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |
| Основа               | Силікон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Колір                | Білий. Прозорий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Система затвердіння  | Хімічне затвердіння (ацетатне)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Щільність            | 0,98±0,03 г/см³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Твердість за Шором А | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подовженні при розриві         | ≥350%                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Адгезія до вологих основ       | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Можливість фарбування          | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Час висихання                  | Вулканізується (твердне) зі швидкістю 3-4 мм за добу. Висихання на відлип через 15 хвилин                                                                                                                                                                                                       |
| Швидкість затвердіння          | 3-4 мм за добу                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Максимальна ширина шва         | 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Температура застосування       | від +5°C до +40°C                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Термостійкість                 | від -40°C до +120°C                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Фасування                      | Картридж 300 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Технічні характеристики</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Підготовка поверхні            | Поверхні повинні бути міцними, сухими та чистими. Жирні поверхні обробіть очисником GROVER CLEANER або ацетоном. По краях шва наклейте малярську стрічку для захисту поверхонь від надлишків герметика.<br>Максимальна ширина шва - 30 мм. Оптимальне співвідношення ширини шва до глибини 2:1. |
| Підготовка картриджа           | Перед застосуванням герметик зберігайте при кімнатній температурі не менше ніж 12 годин. Вставте картридж у пістолет-аплікатор, відріжте гвинтову головку картриджа над різьбою. Накрутіть наконечник, верхівку наконечника зріжте під кутом 45° відповідно до ширини шва.                      |
| Нанесення                      | Рівномірно заповніть шов герметиком і розрівняйте вологим шпателем або рукою. Відразу видаліть малярську стрічку.                                                                                                                                                                               |
| Очищення інструмента           | До затвердіння - уайт-спіритом. Після затвердіння - механічно                                                                                                                                                                                                                                   |
| Експлуатування                 | У санітарних приміщеннях рекомендовано один раз за тиждень ретельно очищати шви побутовим дезінфікуювальним засобом.                                                                                                                                                                            |
| Склад                          | Силіконовий полімер, ацетатного затвердіння, модифікувальні добавки.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Інформація</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Термін зберігання              | 24 місяці.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Умови зберігання               | Зберігати в прохолодному сухому приміщенні за температури від + 5°C до +25°C.                                                                                                                                                                                                                   |
| Запобіжні заходи               | Проводити роботи в добре провітрюваних приміщеннях. Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання незатверділого герметика в очі промити їх водою і звернутися до лікаря. Берегти від дітей!                                                                                         |
| Утилізація                     | Залишки продукту та порожню упаковку утилізувати як побутові відходи.                                                                                                                                                                                                                           |
| Країна походження              | Польща.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |