НІМЕЦЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ

Момент
СИЛА В ТВОЇХ РУКАХ

Момент GreenQ

Поліуретанова піна з трубкою-аплікатором

Control+

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Ущільнення швів
- При монтажі та герметизації дверей та вікон
- Заповнення тріщин, пустот, щілин у покрівельних конструкціях та ізоляційних матеріалах
- Термоізоляція трубопроводів та іншого сантехнічного обладнання



ВЛАСТИВОСТІ

Однокомпонентна, напівжорстка поліуретанова піна, що швидко тужавіє у вологих умовах. Зручна у використанні, легко наноситься трубкою-аплікатором, що є у комплекті.

Піна розширюється в процесі тужавлення приблизно вдвічі. Має відмінну адгезією до більшості будівельних матеріалів, таких як: дерево, бетон, камінь, метал тощо. Деякі металеві поверхні потребують попередньої обробки (ґрунтування) для підвищення адгезії. Час, через який обрізають затверділу піну, залежить від вологості та температури повітря. Повна механічна міцність досягається через 24 години.

Вихід затверділої піни залежить від робочих умов – температури, вологості повітря, вільного простору для розширення тощо. Продукт виготовлений з використанням частково перероблених компонентів, які надають піні характерного зеленуватого відтінку.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Підготовка основ

Основи повинні бути міцними, чистими без пилу та жиру. Закрийте ділянки, не призначені для нанесення піни. Щоб забезпечити повне і рівномірне затвердіння піни, зволожуйте мінеральні або пористі основи (цегляна кладка, бетон, вапняк) водяним пульверизатором. Не рекомендовано зволожувати непористі субстрати, такі як пластик. Поверхні можуть бути вологими, але без інею та полою.

Температура нанесення

- Робоча температура: від +5 °C до +35 °C.
- Температура балону: від +5 °C до +30 °C.
- Перед використанням балон витримати щонайменше 12 годин за кімнатної температури.

Спосіб застосування

- Перед використанням енергійно струсіть балон (не менше 20 разів).
- Щільно прикрутіть насадку до клапана. Переверніть балон догори дном, натисніть клапан і починайте нанесення. Швидкість витікання піни регулюється натисканням і відпусканням клапана.
- Розподіліть піну рівномірно, заповніть ущільнюваний отвір приблизно на ½ – ¾ від його розміру, оскільки піна буде розширюватися.
- Під час нанесення рекомендовано тримати балон в перевернутому положенні та регулярно струшувати, щоб забезпечити максимальний вихід піни. Нанесення можливе у будь-якому положенні балона – за умови, що робота починається і закінчується в перевернутому положенні; допускаються відхилення у виході піні й технічних параметрах.
- Невелике зрошування водою може прискорити процес затвердіння. Це рекомендовано тільки за низьких температур, в сухих умовах або якщо доступ водяної пари до піни обмежений (наприклад, в закритих порожнинах).
- Для видалення незатверділої піни використовуйте очищувач для пінополіуретанової піни. Затверділу піну можна видалити тільки механічним способом.

Інформація, представлена в цьому технічному паспорті, включно із рекомендаціями щодо використання та застосування продукту, заснована на наших знаннях і досвіді використання продукту на дату видачі цього технічного паспорта. Продукт може мати безліч різних застосувань, а також різні умови застосування та роботи у вашому середовищі, які знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, компанія Henkel не несе відповідальності за придатність нашого продукту для виробничих процесів та умов, у яких ви його використовуєте, а також за передбачувані області застосування та результати. Ми настійно рекомендуємо вам провести власні попередні випробування, щоб підтвердити таку придатність нашого продукту.
Будь-яка відповідальність за інформацію в технічному паспорті або будь-яку іншу письмову або усну рекомендацію (рекомендації) щодо відповідного продукту виключається, якщо інше прямо не обумовлено, та за винятком смерті або отримання тілесних ушкоджень, викликаних нашою недбалістю, а також будь-якої відповідальності відповідно до будь-якого застосовного законодавства про обов'язкову відповідальність за товар.

Henkel

ПРИМІТКИ

Термостійкість затверділої піни:
–40 °C ... +90 °C, короткочасні піки до +120 °C.
Всі виміри зроблені за нормальних погодних умов (температура +23 ± 2 °C, відносна вологість 50 ± 5%), якщо не вказано інше.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

У сухих умовах (наприклад, у приміщеннях із центральним опаленням і т.д.) для отримання найкращої структури піни і її властивостей рекомендується заповнювати зазори і стики у кілька шарів, наносячи невеликі смуги піни (товщиною до 3–4 см) і злегка зрошуючи водою між кожним шаром.

СТРОК ПРИДАТНОСТІ

15 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Виключно у вертикальному положенні за температури від +5 °C (до –20 °C протягом короткого періоду) до +25 °C.
Транспортувати контейнер загорнутим у тканину в багажнику автомобіля. В жодному разі не залишати його в пасажирському салоні.
Перевірте відповідні інструкції щодо зберігання та використання.
Запобіжні заходи та інструкції з утилізації див. у відповідному паспорті безпеки матеріалів.

УПАКОВКА

750 мл

УВАГА! Затверділа поліуретанова піна повинна бути захищена від ультрафіолетового випромінювання фарбуванням або нанесенням верхнього шару герметика, штукатурки, або цементним розчином чи іншим типом покриття.
Адгезія продукту слабка на поліетилені, Тефлоні® і деяких інших пластикових поверхнях.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щільність піни EN 17333-1, метод 1	25–31 кг/м^3
Час до зникнення відлипання EN 17333-3, метод 2	6–8 хв
Час, через який обрізають затверділу піну EN 17333-3, метод 1	50–65 хв
Тиск при затвердінні EN 17333-2, метод 2	<12 кПа
Вторинне розширення EN 17333-2, метод 3	100–170 %
Максимальна ширина шва EN 17333-3, метод 3	4 см (при температурі від +5 °C)
Міцність на зсув | Подовження при розриві EN 17333-4, метод 3	45–55 кПа | бл. 50 %
Міцність на стиск 10% EN 17333-4, метод 1	20–40 кПа
Водопоглинання 24 години EN 1609:2013	Не вимірювалось. Приблизне значення не більше 1 %
Водопоглинання 28 день EN 12087:2013	Не вимірювалось. Приблизне значення не більше 10 %
Звукоізоляція EN ISO 10140	Не вимірювалась. Приблизне значення 60 дБ може бути використано для цілей розрахунку.

Інформація, представлена в цьому технічному паспорті, включно із рекомендаціями щодо використання та застосування продукту, заснована на наших знаннях і досвіді використання продукту на дату видачі цього технічного паспорта. Продукт може мати безліч різних застосувань, а також різні умови застосування та роботи у вашому середовищі, які знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, компанія Henkel не несе відповідальності за придатність нашого продукту для виробничих процесів та умов, у яких ви його використовуєте, а також за передбачувані області застосування та результати. Ми настійно рекомендуємо вам провести власні попередні випробування, щоб підтвердити таку придатність нашого продукту.
Будь-яка відповідальність за інформацію в технічному паспорті або будь-яку іншу письмову або усну рекомендацію (рекомендації) щодо відповідного продукту виключається, якщо інше прямо не обумовлено, та за винятком смерті або отримання тілесних ушкоджень, викликаних нашою недбалістю, а також будь-якої відповідальності відповідно до будь-якого застосовного законодавства про обов'язкову відповідальність за товар.

Теплопровідність EN 17333	Не вимірювалась. Приблизне значення 0,037 ... 0,040 Вт/(м•K) може бути використано для цілей розрахунку.
Вихід на балон EN 17333	750/1000 мл: максимум 31 л 700/1000 мл: максимум 29 л 650/1000 мл: максимум 27 л 450/1000 мл: максимум 19 л 500/650 мл: максимум 21 л 400/650 мл: максимум 17 л 300/405 мл: максимум 12 л

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність поліуретанової піни Момент GreenQ вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, підготовки й нанесення, наведених у цьому технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування з іншою метою та в умовах, не передбачених технічним описом. З моменту появи цього технічного опису всі попередні стають недійсними.

Офіційний імпортер в Україні:

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)», вул. Новопромислова, 2, м. Вишгород, Київська обл., 07301.
Претензії та рекламації приймає імпортер, тел.: (044) 490-51-20.
www.momenthelp.com.ua
Гаряча лінія: 0-800-50-15-15 (для дзвінків по Україні, крім тимчасово окупованих територій).

Виробник:

Хенкель Балті Оперейшнс ОЮ, Саві 12, 800040 Пярну, Естонія,
тел.: +372 447 1640, факс: +372 447 1541, електронна пошта: balti.operations@henkel.com

Інформація, представлена в цьому технічному паспорті, включно із рекомендаціями щодо використання та застосування продукту, заснована на наших знаннях і досвіді використання продукту на дату видачі цього технічного паспорта. Продукт може мати безліч різних застосувань, а також різні умови застосування та роботи у вашому середовищі, які знаходяться поза нашим контролем. Таким чином, компанія Henkel не несе відповідальності за придатність нашого продукту для виробничих процесів та умов, у яких ви його використовуєте, а також за передбачувані області застосування та результати. Ми настійно рекомендуємо вам провести власні попередні випробування, щоб підтвердити таку придатність нашого продукту.
Будь-яка відповідальність за інформацію в технічному паспорті або будь-яку іншу письмову або усну рекомендацію (рекомендації) щодо відповідного продукту виключається, якщо інше прямо не обумовлено, та за винятком смерті або отримання тілесних ушкоджень, викликаних нашою недбалістю, а також будь-якої відповідальності відповідно до будь-якого застосовного законодавства про обов'язкову відповідальність за товар.