

МАРЕСОАТ АСТ МАТТ

Миюча емалева фарба, стійка до плісняви, вірусів і бактерій



ПЕРЕВАГИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стійка до утворення плям
- Стійка до цвілі, вірусів і бактерій
- Довговічність
- Високогігієнічне покриття
- Відмінна придатність до миття

ОПИС

Емалева фарба на акриловій основі для застосування всередині приміщень, зі спеціальними біологічними захисними агентами широкого спектру дії; матеріал здатен **протидіяти накопиченню та розмноженню плісняви, вірусів та бактерій** на поверхнях, навіть за умови їх частого очищення та дезінфекції.

Має гладкий матовий фініш. Матеріал вирізняється **відмінною стійкістю до вимивання**, має дуже низький рівень накопичення бруду та легко піддається очищенню. Окрім того, **Mapecoat ACT Matt** легко наноситься, а отже відмінно підходить для захисту та оздоблення будь-якого середовища, де необхідний високий рівень гігієнічності та пролонгована стійкість до операцій очищення, наприклад, для застосування в медичних закладах чи для приміщень, що підлягають **протоколу HACCP**.

Відповідно до європейського стандарту EN 13300 «Покриття та системи покриттів на водній основі для застосування на поверхні стін та стель всередині приміщень – Класифікація», **Mapecoat ACT Matt** має наступні характеристики:

КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО EN 13300

Покривна здатність за умов пофарбування 6,7 м²/л (EN ISO 6504-3):	≥ 98% клас 2
Стійкість до вимивання під час вологого очищення (200 циклів) (EN ISO 11998):	< 5 мікрон клас 1
Блиск 85° (EN ISO 2813):	<10 матовий
Максимальний розмір частинок (EN 21524):	<100 мікрон тонкодисперсний



ПЕРЕВАГИ

- Стійкість до утворення плям
- Стійкість до плісняви, вірусів та бактерій
- Довговічність
- Висока гігієнічність поверхонь

ПРИЗНАЧЕННЯ

Фарбування існуючих, нових та вже пофарбованих поверхонь всередині приміщень. При нанесенні на стіни всередині приміщень, **Mapecoat ACT Matt** рівномірно покриває всі типи кладки, штукатурок, загладжуючих розчинів та існуючих фарб за умови відповідної підготовки основи.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕННЯ

Обробка поверхонь, на яких наявна пліснява

Слід виконати початкове очищення поверхні матеріалом **Silancolor Cleaner Plus**; плісняву рекомендовано видаляти тільки шляхом волого очищення, щоб попередити поширення спорів та мікроорганізмів в навколишнє середовище.

Виконувати нанесення **Silancolor Cleaner Plus** слід ручним розпилювачем під низьким тиском або щіткою, після цього залишити розчин на кілька хвилин, щоб забезпечити краще проникнення.

Видаліть плісняву механічним способом.

Підготовка основи

Поверхні, що підлягають обробці, повинні бути витриманими, повністю чистими, сухими та підготовленими належним чином.

Видаліть всі крихкі та погано закріплені частинки з поверхні основи. Вирівняйте усі нерівності основи (пустоти, тріщини) та відремонтуйте пошкоджені частини так, щоб поверхня була достатньо рівною та плоскою.

Нанесення ґрунтовки

Залежно від типу основи, оберіть відповідну ґрунтовку: у звичайних умовах нанесіть прозору акрилову ґрунтовку **Dursilite Primer** та підсилювач адгезії; у разі використання яскравих кольорів з обмеженою покривною здатністю або для покриття поверхонь, раніше пофарбованих у темні тони, оберіть пігментований акриловий розчин **Dursilite Base Coat**, білого чи того кольору, що відповідає фінішному покриттю. На поглинаючих або крейдяних основах рекомендується використовувати прозору ґрунтовку **Malech** з високою проникаючою здатністю.

Дочекайтеся повного висихання ґрунтовки (6-12 годин), та виконайте нанесення **Mapecoat ACT Matt**.

Нанесення фінішного покриття

Розведіть **Mapecoat ACT Matt** водою та переконайтесь, що матеріал повністю однорідний; у разі потреби, використовуйте дріль на низькій швидкості.

Mapecoat ACT Matt можна наносити щіткою, валиком або розпилювачем у два шари. Залежно від вологості та температури, зачекайте 6-12 год між нанесенням шарів та, у будь-якому випадку, переконайтесь, що попередній шар повністю висох.

ТИП ОСНОВИ	ҐРУНТОВКА матеріал та співвідношення розведення*		ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ матеріал, співвідношення розведення* та № шарів		
Нові поверхні з цементними, вапняними або гіпсовими загладжуючими розчинами	Dursilite Primer Dursilite Base Coat Malech	1:4-1:6 0 - 10% 1:1	Mapecoat ACT Matt	0-15%	2
Пофарбовані поверхні в належному стані (міцні, добре прикріплені та мають незначну поглинальну здатність)	Dursilite Primer Dursilite Base Coat	1:4-1:6 0 - 10%	Mapecoat ACT Matt	0-15%	2

*значення за об'ємом

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не слід наносити, якщо температура нижче +5°C або вище +35°C.
- Не слід наносити, якщо рівень вологості перевищує 85%.
- Не слід наносити на поверхні зовні приміщень.
- Не слід наносити на вологі поверхні або на поверхні, що не були витримані належним чином.

ОЧИЩЕННЯ

Очистити щітки, валики та розпилювач водою до того, як **Mapescoat ACT Matt** висохне.

ВИТРАТИ

Рівень витрат суттєво залежить від ступеню поглинання та шорсткості основи, а також від способу нанесення.

За нормальних умов, покривна здатність складає близько **9 -13,5 м² на літр**, на **один шар** матеріалу.

УПАКОВКА

Mapescoat ACT Matt постачається у відрах з **повторно переробленого пластику**, об'ємом **1 л, 4 л та 14 л**.

ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці в сухому місці подалі від джерел тепла, за температури від +5 °C до +30 °C. Захищати від замерзання.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРИГОТУВАННІ ТА НАНЕСЕННІ

Детальну інформації про безпечне використання наших матеріалів можна знайти в останній версії Паспорту Безпеки, наявній на нашому сайті www.mapei.com.

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ (типові значення)

Консистенція:	густа рідина
Колір:	білий, кольори з палітри MAPEI та різноманітні відтінки, отримані з системою автоматичного тонування ColorMap®
Густина (EN ISO 2811-1):	приблизно 1,34 г/см ³ (білий колір)
Вміст сухих частинок за вагою (EN ISO 3251):	приблизно 64%

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННЯ

Температура нанесення:	від +5°C до +35°C
Співвідношення розведення водою:	0-15% за об'ємом
Відповідні інструменти:	щітка, валик, розпилювач
Рекомендована кількість шарів:	2
Час очікування між шарами:	6-12 год, залежно від вологості та температурних умов
Покривна здатність:	9 – 13,5 м ² / л, на один шар

КІНЦЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Накопичення бруду (UNI 10792):

$\Delta L \leq 3,0$

Запах (UNI 11021 Додаток А):

$\leq 1,0$

Стійкість до очищення/ Вимивання (UNI 11021 Додаток В):

$\Delta L \leq 3,0$

Стійкість до мийних засобів (матеріали з активними хлоридами, лужні очисні засоби, засоби на основі кислот для видалення нальоту) (EN ISO 2812-1):

зміни відсутні

Стійкість до дезінфікуючих засобів (EN ISO 2812-1):

зміни відсутні

Стійкість до термічного шоку (UNI 11021 Додаток D):

зміни відсутні

СТІЙКІСТЬ ДО ПЛІСНЯВИ

Стійкість до плісняви та грибка (EN 15457):

немає поширення

Стійкість до плісняви та грибка (UNI 11021 Додаток С):

$\leq 1,0$ відповідає

СТІЙКІСТЬ ДО ВІРУСІВ ТА БАКТЕРІЙ

Вид	Біологічний агент	Метод	Результат
Бактерії	Золотистий стафілокок	ISO 22196	$\geq 99,9\%$
Бактерії	Кишкова паличка	ISO 22196	$\geq 99,9\%$
Бактерії	Золотистий стафілокок, стійкий до метициліну (MRSA)	ISO 22196	$\geq 99,9\%$
Бактерії	Синьогнійна паличка	ISO 22196	$\geq 99,9\%$
Вірус	Бактеріофаг Phi6	ISO 21702	$\geq 99,9\%$

ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Вміст летких органічних сполук в готовому матеріалі (білого кольору) (Європейська Директива 2004/42/EC):

≤ 15 г/л

Вміст летких органічних сполук в готовому матеріалі (тонованому) (Європейська Директива 2004/42/EC):

≤ 20 г/л

Викиди летких органічних сполук – ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕННЯ

Клас A+

EPD – Декларація про вплив матеріалу на навколишнє середовище:

S-P-01104

LEED v4.1

MR Розкриття інформації про будівельні матеріали та їх оптимізація - EPD

S-P-01104

EQ Матеріали з низьким рівнем викидів

відповідає

УВАГА

Рекомендації та вказівки, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду щодо роботи з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, необхідно переконатися в його відповідності передбачуваному виду робіт, беручи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу.

Завжди звертайте увагу на зміни, які можуть бути в останній оновленій версії технічної карти, доступної на нашому сайті www.mapei.com

ПРИМІТКА ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Зміст даної Технічної Карти (ТК) може бути скопійований в інший проєктний документ, проте кінцевий документ не повинен містити доповнень або змін до умов даної ТК, актуальної в момент використання матеріалу MAPEI.

Для отримання останньої версії ТК та гарантійної інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт www.mapei.com.

БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ АБО УМОВАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ДАНІЙ ТК, АНУЛЮЮТЬ УСІ ГАРАНТІЇ MAPEI.



Mapei Ukraine LLC

вул. Є. Сверстюка, 13, 5-й поверх, 02002, м. Київ, Україна



+38 044 221 15 01



www.mapei.com.ua



office@mapei.ua

6636-7-2025-UA

Будь-яке використання тексту, фотографій і зображень заборонено і переслідується законом

