ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

WOODБУД
СТВОРИ СВІЙ ЕКО-ПРОСТІР!

MITOL



Однокомпонентний поліуретановий грунт Parketolit PR 50

PARKETOLIT PR50 – поліуретановий грунт, що має високі проникаючі властивості завдяки своїй низькій густині. Підвищує адгезію клею до поверхні, зміцнює стяжку. Сумісний з двокомпонентним і сілановим паркетним клеєм від Mitol. Містить розчинник, роботи повинні проводитися в добре провітрюваних приміщеннях. Затвердіння відбувається за рахунок взаємодії з вологою. При додаванні дрібного піску в грунт ми можемо отримати синтетичний будівельний розчин з дуже високими експлуатаційними характеристиками, який можна використовувати для ремонту стяжки та шпаклювання.



5 КГ

Склад:

Poliurethane

Фізико – хімічні властивості:

Зовнішній вигляд: рідина

Колір: коричневий

Запах: відсутній

Розчинник: Mitosol S50

Сухий залишок: 30%

Особливості:

- Скорочений час висихання
- Чудова проникаюча здатність
- Просте нанесення валиком
- Низька в’язкість
- Підсилює адгезію клею з основою

Підготовка та покриття:
Всі зайві деталі (залишковий розчин, фарби та старі покриття для підлоги) повинні бути видалені перед нанесенням. Перевірте стяжку і видаліть вільні або крихкі деталі поверхні, залишки клею, вирівнюючих розчинів і т.д. Цементні і кальціє-сульфатні поверхні повинні бути відшліфовані (зерно 16) і повністю обезпилені за допомогою промислового пилососа. Перед застосуванням вимірюйте вміст залишкової вологи та ступінь поглинання підлоги краплиною води. Залишковий вміст вологи не повинен бути вище 4 CM%. Поверхня повинна бути достатньо пористою, щоб забезпечити повне всмоктування грунту, що реагує з вологою. Перед використанням, грунт повинен набути температури приміщення. Нанесіть грунт рівномірно, використовуючи поролоновий валик. Уникайте формування калюж. Для знепилювання можна наносити 1 або 2 шари (в залежності від типу поверхні). Для ущільнення поверхні, яка є крихкою та пористою, грунт повинен наноситися 2-ма шарами. У разі нанесення клею протягом 36 годин після нанесення грунту, при грунтуванні не вимагається використання кварцового піску. В іншому випадку необхідно на останній шар (ще мокрий, відразу після нанесення) розсіяти (розсипати) кварцовий пісок для формування сухого надлишку. Після висихання видалити залишки піску щіткою чи за допомогою промислового пилососа.

1-й шар - розведена в правильному співвідношенні грунтовка PARKETOLIT PR 50:
- при обробці сильно пористих поверхонь - розведення на 50% до загального обсягу;
- при обробці незначно пористих поверхонь - розведення на 100% до загального обсягу;
2- і 3-й шар - нерозведена грунтовка PARKETOLIT PR 50.

Сумісна з реактивними клеями Parketolit 1549, 1554 та Parketolit E60. Склеювати реактивними клеями слід наступного дня або негайно, коли плівка висохне на дотик або запах розчинника зникне. Посипте останній шар ще свіжого ґрунту сухим піском, щоб забезпечити кращу адгезію. Після затвердіння необхідно видалити зайвий пісок.

Посилення крихких, пористих поверхонь

Тип поверхні	**Визначення рівня пористості**	**Кількість шарів**	**Співвідношення при розведенні:**	**Додаткові рекомендації**
дуже пориста	Крапля води просочується в поверхню менш ніж за 1 хв	1 х	1: 0,5	На поверхні з великою поглинаючою здатністю і крихкістю (Обсипаються, запилюються) слід нанести ще один шар нерозбавленого грунту
нормально пориста	Крапля води просочується в поверхню приблизно за 1 хв	1 х	1: 1	
не дуже пориста	Крапля води просочується в поверхню від 1 до 10 хв	1 х	1: 1	Міцні поверхні обробляти грунтом не варто
гладка	Крапля води просочується в поверхню більш ніж за 10 хв	1 х	1: 2	

Оновлення старого паркету без видалення паркетних планок
Ґрунтом PARKETOLIT PR 50 можна обробляти пересохлий, нестабільний (окремі планки), що містить тріщини старий паркет без зняття паркетних планок. З урахуванням вимог до паркету, на оброблювану поверхню слід нанести шар грунтовки. Шпателем рівномірно розподілити ґрунтовку по поверхні для повного заповнення тріщин і вбирання. Після закінчення 24 год. можна продовжувати подальшу обробку поверхні (шліфувати, покривати лаком).

Підготовка синтетичного розчину
Розчин приготувати з грунту PARKETOLIT PR 50 і сухого піску. На одну частину грунту PARKETOLIT PR 50 додати від 5 до 7 частин піску (в залежності від його грануляції). Розчин застосовується для вирівнювання основи (заклеєння тріщин, ямок, і т.д.). для більш якісного використання розчину поверхню слід попередньо грунтувати з PARKETOLIT PR 50, розведеним в співвідношенні 1:0,5 або 1:1.



Використання:

1) посилення запилених, пористих і нестабільних поверхонь з гранично допустимою вологістю перед нанесенням реактивних клеїв;
2) грунт для вологих цементних поверхонь, вміст вологи в яких не перевищує 4СМ%;
3) реставрація старого паркету без видалення паркетних планок;
4) підготовка синтетичного розчину для заповнення тріщин в бетонній стяжці.
5) підходить для дерев'яних покриттів при експлуатації крісел на колесах відповідно до DIN EN 12 529.



Час висихання:
Час висихання між кожною оболонкою при 20 ° С і 50-65% РАГ становить від 3 до 8 годин або максимум 12 годин. Сушіння залежить від кількості нанесення, вентиляції в приміщенні, температури, вологості повітря та пористості поверхні.



Витрата:
• зміцнення поверхні 100 - 300 мл / м 2 в залежності від пористості
• вологі підлоги 300 - 500 мл / м 2



Зберігання:
Зберігайте продукт, запечатаний в оригінальній ємності, в сухому місці при температурі від + 5 ° С до + 25 ° С. Продукт дуже чутливий до вологи. Термін зберігання продукту - 12 місяців. Завжди акуратно закривайте банку після використання і ніколи не заливайте назад будь-який невикористаний продукт.



Важливо:
Не застосовувати ґрунтовку при температурі нижче + 10 ° С. Після використання Parketolit PR50 можна використовувати лише реактивні клеї. Не використовувати дисперсійний клей або наносити вирівнюючі сполуки. Не використовуйте грунт на неабсорбуючих поверхнях (керамічна плитка, металева основа і т.д.).