

Стіл з натуральної деревини (масив дуб, бук, ясен)

Технологічний процес

Сушіння деревини до 6% вологості.

Обробка заготовок з подальшим склеюванням (застосовується високоякісний вологостійкий клей D-4 виробництва Італія).

Калібрування і шліфування щитів-заготовок до необхідних розмірів.

Обробка поверхні стільниці та опор, здійснюється олією фірми Borma Wachs виробництва Італія.

Borma Wachs — це відомий бренд, що спеціалізується на догляді за деревом.



HARD TOP OIL - тверде масло для стільниць, на основі натуральних масел та мікрочастинок натуральних восків, що підкреслює природну красу деревини та текстуру. Масло дозволяє отримати покриття високої прозорості та м'якості з теплим природним ефектом на столешнях, столах і кухонних шафах, надає захист навіть якщо є прямий контакт з їжею. Його спеціальна формула гарантує високу стійкість до стирання та плям в цілому (вода, кава, безалкогольні напої тощо).

Спосіб застосування

Підготовка:

Рекомендується наносити на очищену від жиру, силікону та пилу поверхню, фінішне зерно шліфовки повинно становити P100-120. Температура повітря має становити від +10 °C до +30 °C, а відносна вологість - від 45 до 80%. Перед використанням добре перемішати. Щоб отримати рівномірне висихання, наносите рівномірну та не надмірну товщину.

Ці олії не сумісні з різними типами базових покриттів тому їх рекомендується наносити на необроблену деревину або на покриття, попередньо отримані оліями з тієї ж лінії. Не наносити під прямими сонячними променями, на гарячі поверхні, при сильному вітрі, дощі, високій вологості або при небезпеці заморозків. Завжди забезпечуйте достатню вентиляцію під час і після нанесення, щоб полегшити процес окислення і забезпечити правильне затвердіння нанесеного масляного шару. Олії піддаються фізіологічному жовтінню як всередині контейнера, так і після нанесення, це природне явище, пов'язане з походженням сировини.

Використання:

Нанесіть один шар засобу валиком, пензлем або м'якою тканиною. Через 5-10 хвилин видаліть надлишки з поверхні безворсовою губкою, тканиною.

Дайте висохнути 6-8 годин.

Перед нанесенням другого шару відшліфуйте наждачним папером зернистістю P180-P220.

Перед використанням дайте висохнути щонайменше 24 години.

Час висихання:

Час між шарами: 6-8 годин

Час остаточного висихання: 24 години

Повна полімеризація: 30 діб

Витрата:

14-26 м²/л в 1 шар.

Буде залежати від підготовки деревини, її породи та способу нанесення, і може коливатись +/- 30%.

Оновлення

Оновлення обробленої поверхні.

Поверхню деревини протираємо вологою від олії ганчіркою, наносимо за допомогою інструменту (пензля, валика) чи ганчірки тоненький шар (так, щоб не створити плівки) та залишаємо сохнути на 24 год.

УВАГА!:

- Отриманий відтінок буде відрізнятися в залежності від породи деревини. Колір деревини може змінюватись також після застосування безбарвної олії.
- Вологі від олії ганчірки, щоб запобігти самозайманню, потрібно висушити назовні.
- Використаний інструмент чистити розчинником типу «Уайт-спірит».
- Не зберігати препарат тривалий час в неповних упаковках.
- Після застосування олії, для відновлення дерев'яних поверхонь можна застосовувати виключно олію.

Гарантія якості: Оброблені дерев'яні поверхні вимагають догляду за допомогою олії, один або два рази на рік.