

**Засіб вибілюючий для деревини W1 Kompozit®**


|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b>         | Готовий до застосування засіб на основі активних сполук хлору, що вибілює та дезінфікує деревину.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Призначення</b> | <p>Для дезінфекції та освітлення ураженої деревини. Ефективно знищує гриби, що забарвлюють (синява й пліснява) та руйнують деревину, синьо-зелені водорості, лишайники, інші шкідливі мікроорганізми та їх спори. Повертає ураженій деревині природний колір, підвищує її сортність, при цьому не змінює її структуру, не погіршує механічні властивості і здатність до склеювання, лакування та фарбування.</p> <p>Застосовується для обробки пиломатеріалів, дерев'яних і мінеральних фасадів, парканів, садових меблів, виробів та конструкцій зовні та всередині, особливо вологих і погано вентильованих, будівель</p> |

**ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Норма покривання, м²/л</b>                                      | 5 – 10 (відповідає витраті 100 – 200 мл/м²).                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Розбавлювач</b>                                                 | Вода; засіб не потребує розбавлення.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Спосіб нанесення</b>                                            | Наносити зануренням, оливом або за допомогою щітки, пензля, валика з синтетичним ворсом, губки або обприскувача.                                                                                                                                                                       |
| <b>Час висихання при +20 °C і відносній вологості повітря 50 %</b> | <p>Час дії: 1 – 6 ч.</p> <p>Фарбування, склеювання або іншу обробку можна проводити після змивання залишків розчину з поверхні водою і повного висихання протягом 3 – 7 діб.</p> <p>Час висихання збільшується зі зниженням температури й підвищенням відносної вологості повітря.</p> |
| <b>Зовнішній вигляд</b>                                            | Прозора рідина з жовтим відтінком і легким запахом хлору.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Колір обробленої деревини</b>                                   | Освітлення ураженої грибами (синяви, плісняви та ін.) і посірілої деревини. Можлива зміна відтінку деревини з насиченим забарвленням (темний дуб, бук, вільха і т.п.), рекомендується попереднє пробне застосування.                                                                   |
| <b>Густина, кг/л</b>                                               | 1,08 (ДСТУ 7261).                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Зберігання</b>                                                  | <p>Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +30 °C. Берегти від дітей! Не допускати контакту з продуктами харчування.</p> <p>Гарантійний термін зберігання – 12 місяців від дати виготовлення.</p>                                              |
| <b>Тара</b>                                                        | 1 л.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



**Засіб вибілюючий для деревини W1 Kompozit®****ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ****Умови при обробці**

Деревина, що підлягає обробці повинна бути сухою і здатною поглинати вологу. Температура засобу і поверхні повинна бути в межах від +5 до +35 °С; найбільш сприятлива температура від +15 до +20 °С, відносна вологість повітря не більше 80 %.

**Попереднє готування**

Видалити старі покриття, а також порошок, згнилі ділянки деревини, наявні біологічні нарости, забруднення і пил. При обробці поверхні, ураженої цвілевими грибок, її потрібно вимити, при необхідності видаливши наліт цвілі шпателем і (або) жорсткою щіткою, добре просушити. Для хвойних порід деревини рекомендується видалення смоли; для деревини з насиченим забарвленням (темний дуб, бук, вільха і т.п.) – пробне нанесення засобу на невелику ділянку. **УВАГА! Відбілювач для деревини W1** здатний змінювати колір оброблюваної поверхні. Ділянки або пов'язані елементи, які не плануються обробляти, слід захистити (наприклад, закрити плівкою) для запобігання випадкового потрапляння засобу. Перед застосуванням засобу важливо визначити і усунути причину появи біологічного ураження (наприклад, систематичне попадання вологи в конструкції або недостатня вентиляція).

**Застосування**

Засіб наносити на уражену поверхню суцільно й рівномірно, без патьоків і пропусків, зануренням або за допомогою щітки, пензля, валика з синтетичним ворсом, губки чи обприскувача. На вертикальні поверхні наносити знизу догори. Час витримки – не менше 1 години. Тривалість процесу вибілювання залежить від ступеня ураження деревини і температури навколишнього середовища, за необхідності обробку можливо повторити. Після завершення процесу залишки розчину змити з поверхні водою, перед нанесенням лакофарбових покриттів або склеюванням поверхню витримати 3 – 7 діб до повного висихання і зникнення запаху хлору.

Для профілактики повторного ураження оброблену поверхню рекомендується захистити **Антисептиком універсальним W2 Kompozit®**.

**Очищення інструментів**

Робочі інструменти вимити теплою водою з милом.

**БЕЗПЕКА**

**УВАГА! НЕБЕЗПЕЧНО.** Засіб містить окислювач (активний хлор), подразнює шкіру й слизові оболонки. Не припускати змішування з іншими засобами, не збовтувати! При роботі слід використовувати гумові рукавички, захисні окуляри та одяг, а також (при нанесенні обприскуванням) засоби захисту дихання. При попаданні на шкіру відразу промити водою. При попаданні в очі негайно промити великою кількістю чистої води і звернутися до лікаря. У разі проковтування негайно викликати блювоту, звернутися до лікаря і показати тару або етикетку продукту. Під час роботи із засобом категорично забороняється приймати їжу, пити, палити.

**ОХОРОНА  
НАВКОЛИШНЬОГО  
СЕРЕДОВИЩА**

Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття.

