

DURSILAC MATT

Акрил-уретанова емаль на водній основі для робіт всередині та зовні приміщень, надає поверхням матовий фініш



ПРИЗНАЧЕННЯ

- Фарбування, відповідним чином підготовлених, деталей з **деревини, металу чи жорсткого ПВХ** всередині та ззовні приміщень для відмінної зносостійкості та привабливого естетичного вигляду.
- Фарбування **виробів ручної роботи чи предметів інтер'єру**, вироблених з дерева, пластику або металу після належної попередньої обробки.
- Захист та обробка інших типів основ, таких як оцинковані листки, алюміній, поверхні стін тощо, що попередньо перевірені.

Деякі приклади нанесення

- Фарбування нових або вже пофарбованих поверхонь з дерева, металу або жорсткого ПВХ, таких як ворота, перила, паркани, водостічні труби, дверні та віконні рами, що відповідно очищені та відремонтовані.
- Фарбування різних типів меблів зроблених з дерева, металу чи жорсткого пластику після відповідної оцінки і підготовки основи.
- Фінішний захист металевих поверхонь після антикорозійної обробки **Dursilac No Rust**.
- Емалеве покриття для всіх інших типів поверхонь в середині приміщення (плінтуси, двері, стіни, тощо) на водній основі, без запаху, з низьким вмістом летких органічних сполук (ЛОС).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dursilac Matt - це високоякісна емалева фарба на водній основі, створена на основі інноваційних акрилових уретанових смол, добірних наповнювачів і тонкодисперсних пігментів.

Dursilac Matt - це зносостійка фарба, яка ідеально підходить для захисту поверхні від подряпин і потертостей.

Dursilac Matt не схильна до пожовтіння і тому ідеально підходить для застосування зовні приміщень.

Dursilac Matt - матеріал на водній основі, яка не має різкого запаху і не виділяє шкідливих речовин, що дозволяє легко фарбувати в приміщенні.

Dursilac Matt формує суцільний шар плівки та відмінну текучість під час нанесення, що забезпечує легке та швидке нанесення на всі типи поверхонь.

Dursilac Matt забезпечує захист основи та довготривалий і вишуканий зовнішній вигляд завдяки матовому покриттю.

Підготовка основи

Необроблена деревина: відшліфуйте поверхню і видаліть пил. Нанесіть перший шар ґрунтовки **Dursilac Base Filler** того ж кольору, що й верхній шар і дайте йому висохнути. Відремонтуйте пошкоджені місця дерев'яного заповнювача, дайте їм висохнути, відшліфуйте і знову видаліть пил. Нанесіть другий шар **Dursilac Base Filler**.

Попередньо пофарбована деревина: ретельно очистьте основу та зашліфуйте наявні шари фарби, щоб видалити всі нещільні або відшаровані матеріали. Нанесіть **Dursilac Base Filler** того ж кольору, що і верхній шар, і дайте висохнути.

У разі пошкодження основи відремонтуйте її за допомогою дерев'яного наповнювача і дайте висохнути; знову відшліфуйте і видаліть пил. Нанесіть другий шар **Dursilac Base Filler**.

Неві нефарбовані металеві поверхні: повністю видаліть усю наявну іржу та окалину щіткою або за допомогою шліфування. Цикл нанесення вимагає нанесення одного або двох шарів ґрунтовки по металу **Dursilac No Rust** відповідно до стану основи. Дотримуйтесь часу висихання між шарами (12 годин).

Попередньо пофарбовані металеві поверхні: ретельно відшліфуйте поверхню, щоб видалити іржу та наявні шари фарби, що відшаровуються. Відремонтуйте іржаві ділянки за допомогою **Dursilac No Rust**, дайте йому висохнути і нанесіть рівномірний шар ґрунтовки по металу **Dursilac No Rust** на всю поверхню.

Жорсткий ПВХ (жорсткий пластик): злегка відшліфуйте і очистьте поверхню за допомогою відповідного знежирювача або розчинника. Нанесіть шар кольорового покриття **Dursilac Matt**; враховуючи надзвичайну різноманітність пластичних полімерів, що існують на ринку, рекомендується провести пробне тестування.

Інші основи (алюміній, легкі сплави, оцинковані листи): ретельно очистьте основу, видаліть залишки окалини і знежирте поверхню за допомогою відповідного розчинника. Якщо поверхні пофарбовані, видаліть старі шари фарби, що відшарувалися, повністю відшліфуйте до отримання злегка шорсткої поверхні та видаліть пил.

Наносячи **Dursilac Matt**, завжди рекомендується попередньо перевірити поверхню, що підлягає фарбуванню.

Приготування матеріалу

Розведіть **Dursilac Matt** з водою, максимально 15% за обсягом, залежно від інструменту, який використовуватиметься для нанесення, умов навколишнього середовища та типу основи. Ретельно перемішайте матеріал. Для приготування частини матеріалу, рекомендується ретельно розмішати **Dursilac Matt**, перед тим як вилити з матеріал з оригінального пластикового відра.

Нанесення матеріалу

Dursilac Matt можна наносити валиком з коротким ворсом, щіткою або розпилювачем на сухий шар ґрунтовки **Dursilac Base Filler** або **Dursilac No Rust**. Цикл нанесення включає два шари **Dursilac Matt** з витримкою 6-8 годин між шарами за нормальної температури та вологості і в будь-якому випадку після повного висихання попереднього шару.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не наносити, якщо температура основи або навколишнього середовища нижче +8°C або вище +35°C.
- Не наносити під час дощу, у вітряну погоду або під прямими сонячними променями.
- Не наносити при відносній вологості повітря вище 80%.
- Не наносити на вологі поверхні.
- Вологість деревини повинна бути попередньо перевірена і не перевищувати 15%.
- Бажано фарбувати деревину, коли температура навколишнього середовища знижується, щоб уникнути проблем, пов'язаних з розширенням деревини.
- При нанесенні на голу деревину рекомендується зробити попередні проби, щоб уникнути появи плям, викликаних сучками або природними дефектами основи.
- Не наносити на деревину з високим вмістом екстрактивних речовин (дубильних речовин).
- **Dursilac Matt** не підходить для фарбування дахів або зовнішніх покриттів.

ОЧИЩЕННЯ

Щітки, валики та все обладнання, що використовується для нанесення, можна очистити водою до початку схоплювання **Dursilac Matt**.

ВИТРАТИ

Витрати матеріалу залежать від виду та пористості основи, від типу обраного кольору та інструментів, що використовуються для нанесення. За нормальних умов **Dursilac Matt** покриває приблизно 10-12 м²/літр на один шар.

УПАКОВКА

Dursilac Matt постачається у пластикових відрах об'ємом 0,75 та 2,5 літра.

ЗБЕРІГАННЯ

24 місяці в сухому місці, подалі від джерел тепла при температурі від +5°C до +30°C. Захищати від морозу.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ

Інструкції щодо безпечного використання наших продуктів можна знайти в останній версії Паспорта Безпеки, доступній на нашому вебсайті www.mapei.com.
ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типові значення)

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛУ	
Консистенція:	густа рідина
Колір:	білий, а також діапазон кольорів з палітри Master Collection, які можна отримати за допомогою автоматизованої системи тонування ColorMap®
Густина (EN ISO 2811-1) (г/см ³):	приблизно 1,30 (білий)

Вміст сухих речовин (EN ISO 3251) (%):		приблизно 62 (білий)
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННЯ		
Коефіцієнт розведення (% води за об'ємом):	Щітка	5-10%
	Валик	5-10%
	Розпилювач	макс. 15%
Час висихання (при +23°C - 50% Р.Х.):	Знепилення	1-2 год
	Сухий на дотик	3-4 год
	Повторне покриття	6-8 год
Умови нанесення (повітря та основа):	Температура	від +8°C до +35°C
	Вологість	< 80%
Витрати(м²/літр):		approx. 10-12 (на один шар)
Рекомендована товщина сухої плівки (мкм):		30-35 (на один шар)
КІНЦЕВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Викиди VOC з використанням випробувальної камери через 28 днів білий (ISO 16000) (мг/м³):		< 0,1
Вміст VOC у готовому матеріалі, білий (Європейська Директива 2004/42/ЕС) (г/л):		≤ 30 (категорія BA/d:130 г/л [2010])
Вміст VOC у готовому матеріалі, кольоровий (Європейська Директива 2004/42/ЕС) (г/л):		≤ 50 (категорія BA/d:130 г/л [2010])
Стійкість до мокрого стирання - 200 циклів EN ISO 11998:		< 5 мкм клас: 1
Кут відбиття 60° EN ISO 2813:		приблизно 6 матовий
Випробування на поперечний розріз, цикл з Dursilac No Rust на металі (EN ISO 2409):		клас: 0

Випробування на поперечний зріз, цикл з
Dursilac Base Filler на деревині
(EN ISO 2409):

клас: 0

УВАГА

Рекомендації та вказівки, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду щодо роботи з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, необхідно переконатися в його відповідності передбачуваному виду робіт, беручи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу.

Завжди звертайте увагу на зміни, які можуть бути в останній оновленій версії технічної карти, доступної на нашому сайті www.mapei.com.

ПРИМІТКА ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Зміст даної Технічної Карти (ТК) може бути скопійований в інший проєктний документ, проте кінцевий документ не повинен містити доповнень або змін до умов даної ТК, актуальної в момент використання матеріалу MAPEI.

Для отримання останньої версії ТК та гарантійної інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт www.mapei.com.

БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ АБО УМОВАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ДАНІЙ ТК, АНУЛЮЮТЬ УСІ ГАРАНТІЇ MAPEI.

Mapei Ukraine LLC

вул. Є. Сверстюка, 13, 5-й поверх, 02002, м. Київ, Україна



+38 044 221 15 01



www.mapei.com.ua



office@mapei.ua

6620-4-2025-UA

Будь-яке використання тексту, фотографій і зображень заборонено і переслідується законом.

