

# Kiilto Pro Sanitary Silicone



Нейтральний силіконовий герметик зі слабким запахом, класифікований M1, для герметизації компенсаційних швів, з'єднань між стінами та підлогою та інших меж матеріалів і проникнень у вологих приміщеннях. Містить антифунгіцид.



- термостійкість +120 °C
- містить антифунгіцид
- слабкий запах
- не піддається перефарбуванню
- для використання зовні і всередині приміщень

## ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Kiilto Pro Sanitary Silicone — однокомпонентний нейтральний силікон. Відповідає вимогам стандарту EN 15651-3:2012. Не для кваріумів або натурального каменю, напр. мармуру. Для кріплення дзеркал і сидінь унітазів ми рекомендуємо Kiilto Masa. При укладанні одиночних дрібних плиток і, якщо потрібна більш висока термостійкість (+150 °C), можна використовувати сірий силікон.

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Поверхні, що з'єднуються, повинні бути сухими, очищеними від пилу та жиру.

Твердий пінопластовий профіль можна використовувати як заповнювач дна швів.

Відкрутіть кришку екструзійного наконечника. Розріжте конус на передньому кінці картриджа. Закрутіть екструзійний наконечник на місце та обріжте його до бажаного розміру. Притисніть силікон до з'єднання і негайно розгладьте його за допомогою кельми або кінчика пальця, змоченого чистою водою. Залиште екструзійний наконечник на місці та належним чином закрийте картридж кришкою після використання. Щоб полегшити очищення, наклейте, наприклад, малярську стрічку на обидві сторони з'єднання. Не забудьте видалити стрічку відразу після цього.

При оновленні силіконових швів старий силікон необхідно видалити. Крім того, видаліть плями цвілі, якщо вони є.

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Переважаючі умови, такі, як температура повітря, температура силікону та шва, матеріал основи та вологість повітря, а також кількість нанесеного силікону сильно впливають на час "схоплювання" і вулканізації.

Деякі фарби, мийні засоби та розчинники містять хімічні речовини, які можуть викликати знебарвлення силікону під час прямого контакту або коли вони є у повітрі. Крім того, подібні сполуки можуть виділятися з деяких порід деревини (включаючи

ШВИДКІСТЬ ЗАТВЕРДІННЯ	Прибл. 2 мм через 24 год і прибл. 10 мм через 1 тиждень
ТВЕРДІСТЬ	Shore 20 (приблизно)
РОБОЧІ УМОВИ	оптимальна температура +18-20 °C, загалом в межах +5-40 °C
ТЕПЛОСТІЙКІСТЬ ПІСЛЯ	-40...+120 °C, сірий +150 °C
ЧАС ПЛІВКОУТВОРЕННЯ	5-20 хв (20 °C, RH 50 %)
ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА	п. 1,0 кг/дм <sup>3</sup>
ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА	нейтральний силіконовий полімер, що твердіє під дією вологи
КОЛЬОРИ	доступний у кількох кольорах
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	310 мл
ЗБЕРІГАННЯ	Зберігати в щільно закритій оригінальній упаковці в сухому, прохолодному місці (нижче + 25 °C). Термін придатності на упаковці.

термічно оброблену сосну променисту) і ацетоксисилікони (так звані оцтові силікони). Деякі види пластмас і гуми містять пластифікатори, які також можуть реагувати з силіконом. При необхідності, ми рекомендуємо провести попередні тести перед використанням. При використанні керамічної плитки з фарбою, використовуйте оцтовий Kiilto Pro Silicone E Sanitary Silicone. Термін служби силіконових швів обмежений. Це залежить від частоти використання приміщення, його очищення та вентилявання. Перевіряйте стан стиків регулярно та замінійте їх на нові при необхідності, принаймні кожні 5 років.

Kiilto Pro Sanitary Silicone добре прилипає до різних матеріалів (наприклад, керамічної плитки, скла, меблів). Однак для забезпечення належної адгезії рекомендується провести попередні тести на адгезію. Для прозорої пластмаси (ПК, ПММА) рекомендуємо прозорий силікон.

При герметизації швів в одному місці переконайтеся, що всі силіконові картриджі мають однаковий номер партії.

ват

Кольори Kiilto Pro Sanitary Silicone відтінені в нейтральному світлі відповідно до кольорів fugи Kiilto Pro Tile. Світло в різних джерелах світла різне. Таким чином, освітлення, яке використовується в просторі, може вплинути на те, як виглядає колір силікону.

Інформація, наведена в цьому технічному паспорті продукту, базується на наших тестах і нашому досвіді. Відмінності в місцевих умовах праці та методах впливають на продуктивність продукту та результат. Ми гарантуємо високу якість нашої продукції відповідно до нашої Системи управління якістю.

Ми не несемо жодної відповідальності за неправильне використання продукту або переважні умови, на які ми не впливаємо.

Таким чином, ми не несемо відповідальності за кінцевий результат.

Перед початком робіт ознайомтеся зі змістом інструкції із застосування.

#### **НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА**

Уникайте непотрібного контакту зі шкірою та впливу свіжого продукту, використовуйте захисні рукавички. Зверніться до паспорту безпеки матеріалу.

Інформацію про утилізацію продукту та упаковки див. на веб-сайті [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).