

AQUALACK

ЛАК ПАНЕЛЬНИЙ ПОЛІУРЕТАН-АКРИЛОВИЙ



Система "3 в 1" - поліуретан + біоцид + віск

- ✓ Містить віск для створення прозорої, міцної та водонепроникної плівки
- ✓ Поліуретан – забезпечує довговічність та зносостійкість покриття
- ✓ Біоцид – ефективний захист від цвілі, синяви, грибків та комах-шкідників
- ✓ Ідеальний для декорування деревини та мінеральних поверхонь
- ✓ Атмосферостійкий

ФАСУВАННЯ

0.75л; 3л



Сфера застосування	Призначений в якості захисного покриття, для обробки та надання декоративних властивостей дерев'яним паркетним підлогам, зокрема, з підігрівом, а також іншим виробам з деревини, що використовуються всередині приміщень. Для цивільного, промислового та житлового будівництва, а також для споруд медичного призначення, навчальних закладів (вищих, середніх, дошкільних), а також для об'єктів харчової промисловості. Не використовувати для саун.
Споживчі властивості	• Підходить для внутрішніх та зовнішніх робіт • Ідеальний для декорування деревини та мінеральних поверхонь (бетон, гіпс, цегла тощо) • Сумісний з латексними фарбами — чудовий вибір для стін і стель • Швидко висихає — всього за 1 годину

	• Екологічно безпечний, без запаху • Створює зносостійке, еластичне та довговічне покриття • Має високу водостійкість і водовідштовхувальні властивості • Стійкий до забруднень, побутових мийних засобів і перепадів температур • Не жовтіє з часом • Захищає поверхню від розтріскування та впливу вологи • Паропроникний — дозволяє основі «дихати» • Тиксотропна формула: не стікає, не утворює напливів • Підкреслює природну текстуру деревини або мінеральної основи • Простий у нанесенні пензлем, валиком чи розпилювачем
Підготовка поверхні та лакування	Робоча поверхня має бути чистою, сухою та міцною. Відшаровування, забруднення, висоли, старі та жирові покриття ретельно видалити. Старі лакофарбові покриття, що не міцно тримаються, ретельно видалити ті, що мають гарну адгезію до основ – для створення шорсткості необхідно відциклювати. Перед застосуванням лак необхідно ретельно перемішати до однорідності протягом 2хв, за необхідності розбавити водою до 10% від об'єму лаку. Всі дефекти, царапини, сколи на масиві деревини необхідно зашпаклювати за допомогою Шпаклівки акрилової WOOD&STONE TM COLORINA; за необхідності - простір між елементами дощатих підлог ущільнити Герметиком акриловим MULTIACRYL TM КОРАБЕЛЬНА. Нові поверхні необхідно очистити та обробити Ґрунтовкою деревозахисною TM COLORINA, уражені грибок місця перед фарбуванням необхідно очистити та обробити Антисептиком для дерев'яних поверхонь TM КОРАБЕЛЬНА. Вологість деревини не повинна перевищувати 4%. Лак ретельно перемішати до утворення однорідної маси, наносити пензлем, валиком з висотою ворсу до 4мм (рекомендовано), лаковим шпателем або розпилювачем в 1-3 шари, час повного висихання кожного шару – 3 години. Періодично перемішувати лак в процесі нанесення. При нанесенні шпателем вилити незначну кількість лаку на основу та рівномірно розподілити у напрямку волокон деревини. Для отримання найкращого декоративного ефекту рекомендовано проводити міжшарове шліфування покриття за допомогою абразивного мілкозернистого паперу P240-P320. Фарбувальні роботи проводити за температури навколишнього середовища та основи від + 5°C до +30°C, та відносній вологості середовища 65%. При нанесенні лаку необхідно використовувати матеріал з однієї партії на всю поверхню. У випадку наявності лаку різних партій виготовлення потрібно змішати їх разом у необхідній кількості (на всю площу лакування). Після

	завершення роботи інструменти ретельно промити водою. Роботи проводити із застосуванням індивідуальних захисних засобів.
Експлуатація полакованої поверхні	Експлуатувати поверхню можна через 24 години в легкому режимі, а повну механічну міцність покриття набуває мінімум через 15 діб. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою зволжених м'яких кухонних губок та серветок.
Технічні характеристики	
Склад	Водна дисперсія поліуретан-акрилових полімерів, функціональні домішки, віск, біоцид. Розчинник - вода.
Кольори	Безбарвний
Тонування	<u>Ручний спосіб</u> : універсальні COLOR PASTE TM КОРАБЕЛЬНА. Для тонування продукції рекомендовано використовувати лак однієї партії. Після тонування, у випадку колерування різних партій продукції, весь об'єм лаку необхідно перемішати між собою для того, щоб уникнути відмінності у відтінку. Для тонування дерев*яних основ перед нанесення лаку можна використовувати Дерезазахисний акриловий засіб AQUALASUR TM COLORINA
Фасовка	0.75л; 3л
Блиск	Шовковисто-матовий та глянцеви
Густина (щільність)	1 кг/л
Витрати	10-12м ² /л, в залежності від шорсткості основи та способу нанесення
Розбавлення	Вода. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 5-10% від об'єму (маси) лаку. Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність лаку.
Час висихання одного шару	До відлипу – 1 година, міжшаровий - 3 години, обережна експлуатація–24 години, за температури +20°C та відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується.
Колір плівки	Лак після висихання повинен утворювати плівку з рівною однорідною шовковисто-матовою або глянцевою поверхнею, в залежності від виду продукції.
Гарантійний термін зберігання	36 місяців від дати виготовлення.

Умови зберігання та транспортування	Лак зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. Берегти від замерзання!
Заходи безпеки	При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Роботи проводити із застосуванням індивідуальних захисних засобів. Після закінчення робіт провітрити приміщення.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. А/е): 130 g/l. Ця продукція містить не більше 45 g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки. ТУ У 20.3-30012591-019:2017
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати потрапляння в навколишнє середовище. Невикористану лазур утилізувати як звичайний відхід. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.

Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.

Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.

Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.

Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.

Вироблено ТОВ «Поліколог»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12

www.polycolor.ua

20.05.2025