



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ,
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)**


ВИПРОБУВАЛЬНА СЛУЖБА УКРТЕСТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ВИПРОБУВАНЬ ПРОДУКЦІЇ

Адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна
Телефон: (+38044)-526-20-03; телефакс: (+38044)-522-66-57; ел. пошта: ptdep@prodcert.org

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника науково-
дослідного центру випробувань
продукції


Т.О. Шатаєва
" 27 " листопада 2023 р.

ПРОТОКОЛ
випробувань виробів
№ 7054/23-в

Випробувальна служба УкрТЕСТ акредитована Національним агентством з акредитації
України на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

Атестат акредитації № 20635 від 16 серпня 2022 р.



20635
ДСТУ EN ISO/IEC 17025

Всього аркушів 3

Київ-2023



1. **Заявник:** ТОВ "ГЕРМЕТИК.", вул. Виставкова Перша, 33-В, смт. Нове, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25014, Україна

Завдання № 03223-17/23 від 10.11.2023 Українського науково-методичного центру оцінки відповідності та випробувань харчових продуктів, виробів, що контактують з харчовими продуктами, іграшок, парфумерно-косметичної продукції та продукції побутової хімії (УкрПРОДТЕСТ) на проведення випробувань продукції згідно з листом Заявника від 10.11.2023

2. **Об'єкти випробувань та реєстраційні номери:**

7054. Фарба акрилова "PROFI" ТМ "Kompozit"

Примітка: назва продукції вказана згідно з листом Заявника.

3. **Акт відбору зразків:** Зразки відібрано і доставлено представником Заявника

4. **Дата одержання зразків:** 17.11.2023

5. **Дати проведення випробувань:** 17.11.2023 - 27.11.2023

6. **Результати випробувань¹:** наведені в таблиці

7. **Відповідальні виконавці:**

Начальник лабораторії

 Т.А. Назаренко

Таблиця

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Найменування показників	Вимоги НД	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5

7054. Фарба акрилова "PROFI" ТМ "Kompozit"

Показники хімічної безпеки¹

1	2	3	4	5
Міграція алюмінію, мг/кг	не більше 560	0,12	$\pm 0,01$	ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)
Міграція кадмію, мг/кг	не більше 0,3	не виявлено (<0,01)		ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)
Міграція плюмбуму, мг/кг	не більше 0,5	не виявлено (<0,01)		ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)
Міграція купруму, мг/кг	не більше 156	не виявлено (<0,01)		ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)
Міграція цинку, мг/кг	не більше 938	0,25	$\pm 0,02$	ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)
Міграція бору, мг/кг	не більше 300	не виявлено (<0,01)		ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)

¹ Результати випробувань стосуються тільки зразків, які подавались на випробуванням.

Протокол випробувань не можна відтворювати частково без письмового дозволу науково-дослідного центру випробувань продукції.

1	2	3	4	5
Міграція хрому (III) (Cr (III)), мг/кг	не більше 9,4	не виявлено (<0,005)*		ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)
Міграція хрому хрому (VI) (Cr (VI)), мг/кг	не більше 0,005			
Міграція арсену, мг/кг	не більше 0,9	не виявлено (<0,01)		ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)
Міграція барію, мг/кг	не більше 375	0,17	± 0,02	ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)
Міграція кобальту, мг/кг	не більше 2,6	не виявлено (<0,01)		ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)
Міграція стибію, мг/кг	не більше 11,3	не виявлено (<0,01)		ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)
Міграція мангану, мг/кг	не більше 300	не виявлено (<0,01)		ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)
Міграція ртуті, мг/кг	не більше 1,9	не виявлено (<0,01)		ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)
Міграція нікелю, мг/кг	не більше 18,8	не виявлено (<0,01)		ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)
Міграція селену, мг/кг	не більше 9,4	не виявлено (<0,01)		ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)
Міграція стронцію, мг/кг	не більше 1125	0,11	± 0,01	ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)
Міграція олова, мг/кг	не більше 3750	не виявлено (<0,01)		ДСТУ EN ISO 11885:2019 (EN ISO 11885:2009, IDT; ISO 11885:2007, IDT)

* Результат вимірювань представлено як результат вимірювань міграції загального хрому.

¹ Вимоги НД наведені згідно з ДСТУ EN 71-3:2022 (EN 71-3:2019+A1:2021, IDT) "Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементів"

Визначення мігруючих елементів проводили методом атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно зв'язаною плазмою на атомно-емісійному спектрометрі ICP 6300 (фірма "Thermo Fisher Scientific", США).