

Мармурова крихта Marble Chips M-130

Тип

Натуральна подріблена мармурова крихта, білого кольору, створена для використання в комплексі з епоксидними матеріалами **EpoxyBeton Kompozit®**.

Призначення

Застосовується для створення шорсткого, протиковзкого покриття підлог та інших поверхонь усередині й зовні приміщень. Можливе створення ремонтної суміші для заповнення різноманітних дефектів поверхні. Призначена для використання в комплексі з епоксидними матеріалами **EpoxyBeton Kompozit®** на пішохідних зонах, велослужках, паркінгах, вуличних майданчиках, гаражах, ангарах, різноманітних складських приміщеннях та інших об'єктах інфраструктури, де необхідно створити шорстку, неслизьку і в той же час міцну поверхню.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

**Норма покривання
поверхні в 1 шар, м²/кг**

3-5, залежно від необхідної щільності.

Спосіб нанесення

Методом посипки або шляхом змішування з епоксидними матеріалами **EpoxyBeton Kompozit®** з подальшим нанесенням суміші валиком, пензлем або шпателем.

Колір

Білий.

Розмір зерна

130 мкм.

Зберігання

Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі і недоступному для дітей місці. Берегти від вологи. Гарантійний термін зберігання – не обмежений.

Тара

1.5 кг, 5 кг, 15 кг.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

**Готування
поверхні
Застосування**

Згідно інструкції із застосування відповідного епоксидного матеріалу **EpoxyBeton Kompozit®**.

Нанести епоксидний матеріал **EpoxyBeton Kompozit®** відповідно до інструкції з використання. Рівномірно посипати **мармурову крихту Marble Chips M-130** на поверхню протягом 1 години від початку роботи з відповідним епоксидним матеріалом **EpoxyBeton Kompozit®**, доки останній не встиг затвердіти. Після повного затвердіння першого шару (згідно інструкції з використання), ретельно прибрати **мармурову крихту Marble Chips M-130** яка не закріпилась та нанести ще один шар обраного епоксидного матеріалу **EpoxyBeton Kompozit®**.

Також можливе додавання **мармурової крихти Marble Chips M-130** безпосередньо у відповідний епоксидний матеріал **EpoxyBeton Kompozit®** з подальшим нанесенням отриманої суміші згідно із інструкцією до застосування даного матеріалу.

Виготовлення ремонтної суміші: при змішуванні **мармурової крихти Marble Chips M-130** з епоксидними матеріалами **EpoxyBeton Kompozit®** у співвідношенні 1:1 і більше, ми отримаємо ремонтну суміш для заповнення тріщин, сколів, вибоїн та інших суттєвих дефектів поверхні. Отримана суміш наноситься згідно інструкції з використання відповідного епоксидного матеріалу **EpoxyBeton Kompozit®**.

Мармурова крихта є натуральним продуктом який не містить шкідливих речовин. Порожню тару і сухі залишки можна утилізувати як будівельне сміття.

**БЕЗПЕКА Й ОХОРОНА
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА**