

Грунтовка антикорозійна з модифікатором іржі ТМ КОРАБЕЛЬНА



- ✓ Можна наносити безпосередньо на іржу (шар до 30–50 мкм)
- ✓ Надійно блокує розвиток корозії
- ✓ Дозволяє значно зекономити витрати фінішних покриттів
- ✓ Забезпечує високу адгезію до різних основ
- ✓ Стійка до короточасного впливу води, мийних засобів, технічних мастил і сольових розчинів
- ✓ Легко шліфується



Scan ME!

ФАСУВАННЯ

0.9кг; 2.8кг; 12кг; 50кг

Сфера застосування	Призначається для довготривалого проміжного захисту металевих поверхонь від атмосферної корозії і утворення міцного адгезійного шару. Може використовуватися для ґрунтування дерев'яних поверхонь
Властивості та переваги	• Висока антикорозійна стійкість • Значна економія часу під час фарбувальних робіт • Сумісність із традиційними лакофарбовими матеріалами • Надійне зчеплення фінішного покриття з основою
Підготовка поверхні та технологія нанесення	Перед застосуванням ґрунтовку ретельно перемішати, при необхідності розбавити розчинником ПК універсальним ТМ Корабельна на 5-10% від ваги гурту. Старі лакофарбові покриття, що відшаровуються, перед нанесенням необхідно видалити; покриття, що міцно тримаються, ретельно зашліфувати до матовості. Металеві поверхні, що уражені корозією, очистити від іржі (допустима товщина іржі – не більше 30мкм).

	Робоча поверхня має бути чистою, сухою, міцною, відчищеною від окалини, іржі, знежиреною за допомогою розчинника ПК універсальним ТМ Корабельна, ксилола. Місця зварювання відшліфувати абразивними матеріалами. Грунтовку наносити пензлем, валиком велюровим з висотою ворса 4мм або фарборозпилювачем на суху поверхню, при температурі + 10°C до + 25°C і відносній вологості не більше 65%, в 1-2 шари. Наступний шар наносити після повного висихання першого.
Експлуатація поверхні	Остаточну міцність покриття набуває через одну добу після нанесення мінімум 2 шарів. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою м'яких кухонних губок та серветок та теплої води з додаванням мийних засобів нейтральної та середньої лужності.
Технічні характеристики	
Склад	Суспензія пігментів і наповнювачів в алкідному лаку з додаванням розчинника (уайт-спіриту) і сикативу.
Колір	Сірий, червоно-коричневий, білий, чорний.
Фасовка	0.9кг; 2.8кг; 12кг; 50кг.
Блиск	Матовий.
Густина (щільність)	1,5 кг/л.
Витрати	70-120 г/м ² (8-14 м ² /кг), в залежності від шорсткості основи та способу нанесення.
Розбавлення	Розчинник ПК універсальний ТМ Корабельна, аналоги сольвенту та уайт-спіриту ТМ Fazenda. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 5-10% від об'єму (маси) ґрунту. Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність ґрунтовки та збільшує час висихання.
Час висихання одного шару	До відлипу – 2 год, повне висихання – 6 год, при температурі +23°C та відносній вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується.
Показники ЛОС, стандарт	Граничне значення ЛОС для цієї продукції (кат. А/і (SB): 500 g/l Ця продукція містить max 400 g/l ЛОС.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати виготовлення.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Берези від замерзання!
Утилізація	Не виливати в каналізацію, не допускати попадання в навколишнє середовище. Невикористаний продукт зберігати в щільно закритій тарі або утилізувати як

	звичайний відхід. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.
Заходи безпеки	Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі негайно промити їх чистою водою. При проведенні робіт рекомендовано використовувати захисні рукавички.
<i>Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.</i> <i>Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.</i> <i>Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.</i> <i>Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.</i>	

Вироблено ТОВ «Поліколог»,
Україна, 51909, м. Кам'янське,
вул. Східна, 2-А,
тел.: +38 (067) 623-12-12
www.polycolor.ua

09.09.2025