

## PARQUETLACK

### ЛАК ПАРКЕТНИЙ ПОЛІУРЕТАН-АКРИЛОВИЙ



#### Система "3 в 1" - поліуретан + біоцид + віск

- ✓ Висока еластичність та зносостійкість покриття
- ✓ Стійкий до впливу води та побутової хімії
- ✓ Легко наноситься, швидко висихає
- ✓ Підкреслює природний колір деревини та надає поверхні вишуканого блиску

#### ФАСУВАННЯ

0.75л; 2.5л



<b>Сфера застосування</b>	Призначений в якості захисного покриття, для обробки та надання декоративних властивостей дерев'яним паркетним підлогам, зокрема, з підігрівом, а також іншим виробам з деревини, що використовуються всередині приміщень. Для цивільного, промислового та житлового будівництва, а також для споруд медичного призначення, навчальних закладів (вищих, середніх, дошкільних), а також для об'єктів харчової промисловості. Не використовувати для саун.
<b>Споживчі властивості</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Екологічний і без запаху, швидко висихає за 1 годину</li> <li>• Надвисока зносостійкість та еластичність покриття</li> <li>• Волого- та водовідштовхувальні властивості</li> <li>• Стійкий до забруднень, миття, побутової хімії та перепадів температур</li> <li>• Не жовтіє з часом</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Захищає деревину від розсихання та тріщин</li> <li>• Паропроникний — не порушує природний обмін вологи</li> <li>• Тиксотропний: не стікає, не залишає напливів</li> <li>• Підкреслює текстуру деревини, забезпечуючи естетичний вигляд</li> <li>• Простий у нанесенні — валиком, пензлем або розпилювачем</li> </ul>
<p><b>Підготовка поверхні та лакування</b></p>	<p>Робоча поверхня має бути чистою, сухою та міцною. Відшаровування, забруднення, висоли, старі та жирові покриття ретельно видалити, пил та бруд ретельно прибрати. Старі лакофарбові покриття, що не міцно тримаються, ретельно видалити; ті, що мають гарну адгезію до основ – для створення шорсткості необхідно відшліфувати. Перед застосуванням PARQUETLACK ретельно перемішати до однорідності протягом 2-3хв, за необхідності розбавити водою до 10% від об'єму засобу. Подряпини, сколи на масиві дерев'яної поверхні зашпаклювати за допомогою Шпатлівки акрилової WOOD&amp;STONE ТМ COLORINA; при необхідності - простір між елементами дерев'яних поверхонь ущільнити Герметиком акриловим MULTI ACRYL ТМ КОРАБЕЛЬНА. Нові дерев'яні поверхні очистити та обробити Грунтовкою деревозахисною ТМ COLORINA; ділянки, уражені пліснявою або грибок - Антисептиком для дерев'яних поверхонь ТМ КОРАБЕЛЬНА,. Вологість деревини не повинна перевищувати 4%. Деревозахисний засіб ретельно перемішати до утворення однорідної маси, наносити пензлем, <u>валиком з висотою ворсу до 4мм (рекомендовано)</u>, лаковим шпателем, розпилювачем в 1-3 шари, час повного висихання кожного шару – 3 години. Періодично перемішувати лазур в процесі нанесення. Для отримання найкращого декоративного ефекту рекомендовано проводити міжшарове шліфування покриття за допомогою абразивного мілкозернистого паперу P240-P320. Фарбувальні роботи проводити за температури навколишнього середовища та основи від + 5°C до +30°C, та відносній вологості середовища 65%. Після завершення роботи інструменти ретельно промити водою. Роботи проводити із застосуванням індивідуальних захисних засобів.</p> <p><i>*При нанесенні PARQUETLACK використовуйте матеріал з однієї партії на єдину поверхню. Різні партії виготовлення змішати разом у необхідній кількості (на всю площу лакування).</i></p>
<p><b>Експлуатація полакованої поверхні</b></p>	<p>Експлуатувати поверхню можна через 24 години в легкому режимі, а повну механічну міцність покриття набуває мінімум через 15 діб. Очищувати поверхню рекомендується за допомогою зволжених м'яких кухонних губок та серветок.</p>
<p><b>Технічні характеристики</b></p>	

<b>Склад</b>	Водна дисперсія поліуретан-акрилових полімерів, функціональні домішки, біоцид, віск. Розчинник - вода.
<b>Кольори</b>	Безбарвний прозорий
<b>Тонування</b>	<u>Ручний спосіб</u> : універсальні колоранти COLORPASTE ТМ КОРАБЕЛЬНА. Для тонування продукції рекомендовано використовувати лазур однієї партії. Після тонування, у випадку колерування різних партій продукції, весь об'єм лазури необхідно перемішати між собою для того, щоб уникнути відмінності у відтінку. Для тонування дерев'яних основ перед нанесення лаку можна використовувати <b>AQUALASUR ТМ COLORINA</b> .
<b>Фасовка</b>	0.75л; 2.5л
<b>Блиск</b>	Шовковисто-матовий та глянцевий.
<b>Густина (щільність)</b>	1кг/л
<b>Витрати</b>	10-12м <sup>2</sup> /л, в залежності від шорсткості основи та способу нанесення.
<b>Розбавлення</b>	Вода. Первинне покриття (перший шар) – допускається максимально 5-10% від об'єму (маси) лазури. Надмірне розбавлення погіршує покривельну здатність лазури.
<b>Час висихання одного шару</b>	До відлипу – 1 година, міжшаровий - 3 години, обережна експлуатація–24 години за температури +20°C та відносної вологості повітря 65%. При зниженні температури та підвищенні відносної вологості час висихання збільшується.
<b>Гарантійний термін зберігання</b>	36 місяців від дати виготовлення.
<b>Умови зберігання та транспортування</b>	Лак зберігати і транспортувати у щільно закритій заводській тарі при температурі не нижче +5°C і не вище +35°C, в недоступному для дітей місці. <b>Берегти від замерзання!</b>
<b>Показники ЛОС, стандарт</b>	Граничне значення ЛОС цієї продукції (кат. А/е): 130 g/l. Ця продукція містить не більше 45 g/l. Не містить у складі свинець та його сполуки. ТУ У 20.3-30012591-019:2017
<b>Заходи безпеки</b>	При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутися до медичного закладу. Роботи проводити із застосуванням індивідуальних захисних засобів. Після закінчення робіт провітрити приміщення.
<b>Утилізація</b>	Не виливати в каналізацію, не допускати потрапляння в навколишнє середовище. Невикористану лазур утилізувати як звичайний відхід. Тара утилізується у місцях збору побутових відходів. Упаковку, сухі звичайні та небезпечні рідкі відходи утилізувати згідно з місцевим законодавством.

*Інформація, наведена у Технічному описі, відображає практичний досвід, результати лабораторних випробувань та обсяг доступної нам інформації. Ці дані можуть служити як рекомендації для вибору продукції та робочих методів під час її використання.*

*Зазначимо, що виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам за умови дотримання правил транспортування, зберігання, використання та експлуатації, викладених у цьому Технічному описі. Однак, виробник не може передбачити всі умови використання продукції та всі фактори, що впливають на подальшу експлуатацію.*

*Зважаючи на різноманітність матеріалів, поверхонь та конкретних технічних умов об'єктів, де використовується продукція, користувач повинен ретельно перевіряти, чи підходить продукція для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови використання, які не включені у цей Технічний опис. Ця інформація не звільняє користувача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі обробки основ, які не включені до Технічного опису, потрібно звертатися за консультаціями до відділу технічної підтримки.*

*Якщо користувач не дотримується вимог Технічного опису (інструкцій з експлуатації) або використовує продукцію не за призначенням, виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну користувачеві. Виробник також залишає за собою право вносити зміни в Технічний опис у встановленому порядку на основі нових знань про продукт.*

Вироблено ТОВ «Полікологор»,  
Україна, 51909, м. Кам'янське,  
вул. Східна, 2-А,  
тел.: +38 (067) 623-12-12  
[www.polycolor.ua](http://www.polycolor.ua)

20.05.2025