

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Лак панельний IP-10 TM ProCristal

Ред. № 1 від 13.08.2021



Водно-дисперсійний акриловий лак призначений для захисту і декоративного оздоблення дерев'яних та похідних від них поверхонь (фанера, ДВМ, ДСП, МДФ), мінеральних (цегла, декоративний камінь, бетон, штукатурка), шпалер, поверхонь, пофарбованих водно-дисперсійною, старою алкідною або нітроцелюлозною фарбою. Не застосовувати для лакування вікон, дверей, меблів, підлоги або поверхонь, що піддаються інтенсивним механічним навантаженням. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.

ВЛАСТИВОСТІ

- тиксотропний, не утворює патьоків при нанесенні
- не змінює колір деревини
- захищає поверхню від забруднення та вологи, покриття стійке до періодичного миття
- утворює міцну та еластичну плівку
- для внутрішніх та зовнішніх робіт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Норма витрати на 1 шар, м ² /л	7-10 - в залежності від типу та підготовки поверхні
Розріджувач	вода
Спосіб нанесення	пензлем, валиком, розпиленням
Час висихання (20 °С, відносна вологість 50%)	не більше 3 год, від пилу – 30 хв. При зменшенні температури, збільшенні вологості повітря час висихання збільшується.
Колір	безбарвний
Масова частка нелетких речовин (ДСТУ ISO 3251)	приблизно 25 %
Густина (ДСТУ ISO 2811)	приблизно 1,02 г/см ³
Ступінь блиску (ДСТУ ISO 2813) при 60°	приблизно 90 GU - глянцева 25-30 GU - шовковисто-матовий
Фасування, л	0,7; 2,3

НАНЕСЕННЯ

Підготовка поверхні

Поверхня повинна бути сухою (вологість деревини не більше 15 %), ретельно очищеною від бруду, пилу, жиру, старих лакофарбових покриттів, слідів мікробіологічного зараження. Деревину рекомендовано відшліфувати для отримання більш гладкого покриття. За необхідності, нерівності поверхні (щілини, отвори тощо) вирівняти шпаклівкою Ірком-колор IP-23 або шпаклівкою паркетною IP-33 згідно з інструкцією по застосуванню, поверхню відшліфувати, пил ретельно видалити. Для профілактики мікробіологічного зараження поверхню, яка експлуатується ззовні приміщення рекомендовано обробити антисептичною ґрунтовкою IP-011 БіоДоктор. У разі лакування поверхонь з міцно закріпленими залишками старого покриття їх

	необхідно зашліфувати до матового стану та перевірити сумісність шляхом тестового нанесення лаку на невелику ділянку.
Умови при нанесенні	Нанесення здійснювати при температурі поверхні та навколишнього середовища від +8 до +30°C та відносній вологості повітря не більше 80 %. Не рекомендовано здійснювати нанесення під прямими сонячними променями, у вітряну погоду, на сильних протягах.
Нанесення	Перед нанесенням лак необхідно ретельно перемішати (особливо шовковисто-матовий). Лак готовий до застосування, при необхідності можливе розведення водою (до 10 %). Наносити у 2-3 шари, наступний шар наносити через 2-3 год після попереднього. Після висихання першого шару рекомендовано відшліфувати поверхню дрібним наждачним папером, пил ретельно видалити. Первинна експлуатація лакованої поверхні можлива через 24 год, остаточної міцності покриття набуває через 3-4 тижні.
Очищення інструментів	Робочі інструменти одразу після використання ретельно промити водою. При незначних перервах в роботі для запобігання підсихання інструменту рекомендовано його загорнути в поліетиленовий пакет.
Догляд за покриттям	Остаточну міцність та зносостійкість покриття набуває через 3-4 тижні після нанесення за нормальних умов (20 °C, відносна вологість 50 %). До набору остаточної міцності не рекомендовано інтенсивне очищення покриття. При необхідності можливе легке очищення м'якою вологою тканиною без інтенсивного тертя. При довготривалому контакті з водою можливе короткочасне побіління покриття, яке після висихання покриття зникає (прозорість повністю відновлюється).
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	
Безпека	Лак пожежо - і вибухобезпечний. Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження викидів ЛОС (фактичний вміст ЛОС < 25 г/л , при нормі в підкатегорії A/5 <130 г/л). При проведенні робіт використовувати засоби індивідуального захисту (рукавички, спецодяг, окуляри), уникаючи контакту матеріалу зі шкірою. При проведенні робіт в приміщенні, а також після їх закінчення забезпечити ефективне провітрювання. При попаданні в очі промити великою кількістю води. У разі потреби звернутися до лікаря.
Утилізація	Не виливати у водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та використану тару утилізувати як побутове сміття.
Зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі при температурі від +5 до +35°C. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів і вологи. Термін зберігання – 24 місяці від дати виготовлення. Зберігати окремо від харчових продуктів і напоїв, у недоступному для дітей місці.
Достовірність даної технічної специфікації ґрунтується на лабораторних випробуваннях та практичному досвіді. Дана технічна інформація є довідковою та не замінює паспорт (сертифікат якості) на продукт. Виробник не в змозі контролювати усі умови використання продукції та не несе відповідальності за зберігання і застосування матеріалу не у відповідності до даного технічного опису. Виробник має право вносити зміни в продукцію з метою її покращення без повідомлення. Вихід нової технічної специфікації на матеріал скасовує попередню.	