

RATTEX

Суперклеј Creative Pen

Ціанакрилатний клей

ВЛАСТИВОСТІ

- Висока гнучкість і ударостійкість
- Склеювання майже всіх матеріалів за лічені секунди*.
- Водонепроникність D3 відповідно до DIN EN204
- Гелеподібна форма – забезпечує чисте нанесення

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Для склеювання, ремонту, декорування та оздоблення майже всіх матеріалів всередині та зовні приміщень:

- шкіра, метал, гума;
- пластик (АБС, полістирол, жорсткий ПВХ);
- кераміка, фарфор;
- дерево, картон.

*Не підходить для глазурованих, вощених і промаслених поверхонь, поліетилену (PE), поліпропілену (PP), PTFE, штучної шкіри, м'якого ПВХ, силікону, м'яких пінопластів (Styropor® тощо) і скла, а також для електронних компонентів. Перед застосуванням перевірте сумісність матеріалів і захистіть склеєні з'єднання від прямого впливу атмосферних явищ. Відповідає стійкості D3 згідно DIN EN204, не призначений для контакту з харчовими продуктами, ніколи не використовуйте для склеювання компонентів, що містять гарячі рідини або піддаються впливу високих температур протягом тривалого часу.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Підготовка основи

Склеює майже всі абсорбуючі та неабсорбуючі матеріали, окрім PE, PP, PTFE тощо. Поверхні мають бути міцними, чистими і не містити забруднюючих речовин. Очистіть поверхні за допомогою відповідного розчинника, наприклад, спирту, або відшліфуйте поверхню. Обов'язковою умовою для схоплювання клею є поглинання невеликої кількості вологи (з повітря або одного з матеріалів, що склеюються). Завжди перевіряйте поверхні на адгезію і при необхідності видаляйте недоліки.

Нанесення

Накрийте робочу зону, щоб захистити її. При первинному застосуванні тюбика, щільно вкрутіть ковпачок на тюбик і відкрийте кришку. Нанесіть тонкий шар клею з одного боку. Чим тонше шар клею, тим швидше і міцніше з'єд-



нання. негайно з'єднайте деталі і притисніть один до одного на 5 – 30 секунд (залежно від матеріалу). У перші кілька секунд можлива корекція.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Відразу після роботи очистити спиртом або розчинником. Витерти насухо.

ПРИМІТКИ

Клей швидко реагує на вологість повітря. Тримайте наконечник і ковпачок тюбика чистими. Після використання щільно закрутіть наконечник тюбика, щоб запобігти затвердінню.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодному і сухому місці. Уникати потрапляння прямих сонячних променів.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Перед початком обробки рекомендується ознайомитися з запобіжними заходами та порадами з техніки безпеки, звернувшись до поточного паспорту безпеки.

Паспорт безпеки доступний на сайті www.mysds.henkel.com. Інформація для алергіків за тел. 0049 (0)211 797 0 (ключове слово emergency)

УТИЛІЗАЦІЯ

Невеликі кількості, що висохли, можна утилізувати разом

з побутовими/комерційними відходами. Великі кількості утилізуйте окремо. Порожню упаковку утилізуйте для переробки. Європейський номер відходів можна знайти в паспорті безпеки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сировина:	Етилціаноакрилат
Консистенція:	Гелеподібний.
Колір:	Прозорий, чистий
Щільність:	Приблизно 1,1 г/см ³ при 20°C
Температура обробки:	Від 15 до 30°C при відносній вологості не менше 30%
Стійкість до температури:	від -20°C до +80°C
Час схоплювання:	від 5 до 30 секунд (ISO 4587) Приблизно 50% міцності досягається через 5 хвилин
Повне висихання:	Остаточна міцність при- близно через 24 години
Стійкість до впливу:	Стійкість до старіння, атмосферних впливів і вологи
Сила схоплювання:	Приблизно від 10 до 20 Н/мм ² (ISO 4587)
Термін придатності:	Не менше 30 місяців

Дані щодо вологості та температури навколишнього середовища / кінцевої міцності відносяться до внутрішніх лабораторних вимірювань компанії «Хенкель» за оптимальних умов.

